

Restauro SV 61 Saneringsvoorspritsmortel

Productnaam:

Restauro SV 61 Saneringsvoorspritsmortel

Samenstelling:

Hoogwaardige, fabrieksmatig samengestelde droge mortel op basis van zand en cement volgens DIN 18557 en DIN EN 998-1. Korrelopbouw van het zand 0 - 4 mm. Bindmiddel volgens DIN 1164, beproefde toeslagstoffen, ter verbetering van de verwerkbaarheid en de gewenste eigenschappen. Volgens WTA richtlijnen 02-02-1991.

Eigenschappen:

Restauro SV 61 saneringsvoorspritsmortel onderscheidt zich door zijn uitstekende hechting. Restauro SV 61 laat zich eenvoudig handmatig of machinaal verwerken.

Kleuren:

Grijs.

Toepassing:

Restauro SV 61 is bijzonder geschikt als hechtbrug voor een afwerklaag met Restauro saneringssystemen. Restauro SV 61 dient altijd te worden toegepast op zwak- en niet zuigende minerale ondergronden maar kan tevens op alle andere ondergronden worden aangebracht om de hechting van het saneringssysteem te verbeteren en een gelijkmatige zuiging te garanderen.

Technische gegevens:

- Mortelgroep P-III volgens DIN 18550, CS IV volgens DIN EN 991-1.
- Drukvastheid: > 10 N/mm².
- Verwerkingstemperatuur: + 5°C - 30°C.
- Leveringsvorm: poeder.

Voorbehandeling ondergrond:

De ondergrond moet draagkrachtig zijn, vrij van stof en losse delen, bekistingolie, sinterhuid of andere verontreinigingen die de hechting ongunstig kunnen beïnvloeden.

Oude stuclagen met herkenbare vocht- en zoutverschijnselen volledig verwijderen.

Zachte en slechte voegen +/- 20-30 mm diep uitkrabben of wegslijpen tot een diepte met voldoende samenhang (indien nodig voegen verbreden).

Slecht metselwerk herstellen.

De ondergrond droog reinigen met behulp van een staalbezem en eventueel met perslucht schoonblazen.

Sterk zuigende ondergronden voorbenatten.

Verwerking:

Droge mortel SV 61 met schoon leidingwater mixen tot een klontvrije, homogene massa. Restauro SV 61 handmatig of machinaal (trechterpistool) wratvormig aanbrengen, ca. 50-60% dekkend. Een volledige dekking dient te worden vermeden. Restauro SV 61 tijdens de droging goed beschermen tegen weersinvloeden.

Voor het aanbrengen van een Restauro saneringssysteem dient een droogtijd van ca. 2 dagen in acht te worden genomen.

Verbruik:

ca. 5 kg/m².

Verpakking:

35kg/zak. Palletverpakking 1260 kg. (36 zakken x 35 kg)

Opslag:

Droog opgeslagen ca. 6 maanden houdbaar.

Veiligheid:

Het verdient aanbeveling tijdens de verwerking van minerale pleisters de ogen en huid met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen afdoende te beschermen.

Indien SV 61 in contact komt met de ogen deze direct spoelen met overvloedig schoon water (ca. 15 min.) Nadien arts raadplegen.

Restauro SV 61 Saneringsvoorspritsmortel

Bijzonderheden:

Het bijmengen van toeslagstoffen is niet toegestaan. Niet verwerken beneden een ondergrond-en luchttemperatuur van +5°C of boven 30°C en bij te verwachten vorst.

In geval van twijfel over de ondergrond, raadpleeg onze adviseur. De door ons gegeven adviezen en werkmethode worden altijd doorgegeven in goed vertrouwen en in functie van de laatste ontwikkelingen van onze producten.

Wij garanderen een constante kwaliteit van onze producten, maar kunnen nooit enige aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de toepassing ervan.