

Strikocem Aqua Bitumenemulsie

Productnaam:

Strikocem Aqua Bitumenemulsie

Samenstelling:

Oplosmiddelvrije, beschermende en afdichtende bitumenemulsie voor beton, pleisterwerk, metselwerk en lichte bouwmaterialen.

Eigenschappen:

- Oplosmiddelvrij;
- Bestand tegen verdunde zuren en logen;
- Verdraagzaam met cement en kalk.

Kleuren:

Zwart.

Toepassing:

Strikocem Aqua Bitumenemulsie is geschikt voor het afdichten van Strikocem pleistersystemen en Strikotherm gevelisolatiesystemen welke onder en ter plaatse van maaiveld worden aangebracht.

Onder het maaiveld de Aqua Bitumenemulsie beschermen met Strikocem Noppenfolie. Dit conform BA-richtlijn 1.9: 'Richtlijn voor stukadoorswerk onder en ter plaatse van het maaiveld'.

Voorbehandeling ondergrond:

Sterk zuigende ondergronden voorbehandelen met een mengsel van Butylflex en leidingwater in een mengverhouding van 1:10.

Ondergrond:

De ondergrond moet draagkrachtig en stabiel zijn, vrij van stof, losse delen, bekistingolie, vocht of andere verontreinigingen die de hechting negatief kunnen beïnvloeden.

Verwerking:

Aqua Bitumenemulsie voor gebruik roeren. Aqua Bitumenemulsie met behulp van blokkwast en/of roller gelijkmatig en dekkend aanbrengen. Aqua Bitumenemulsie in minimaal 2 lagen 'nat in nat' aanbrengen.

De volgende laag kan worden aangebracht als de voorgaande laag 'handdroog' is.

Aqua Bitumenemulsie tijdens de verwerking en droging beschermen tegen weersinvloeden en direct zonlicht.

De droogtijd van Aqua Bitumenemulsie is sterk afhankelijk van weersinvloeden en laagdikte.

Gemiddeld is de droogtijd 2 tot 3 dagen.

Verbruik:

Ca. 750 ml/m²

Verpakking:

10 kg en 25 kg kunststof emmer

Opslag:

Koel, vorstvrij en luchtdicht opgeslagen ca. 1 jaar houdbaar.

Veiligheid:

Het verdient aanbeveling tijdens de verwerking de ogen en huid met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen afdoende te beschermen. Indien Butylflex in contact komt met de ogen deze direct spoelen met overvloedig schoon water (ca. 15 min.) Nadien arts raadplegen. Voor meer informatie zie het Strikolith veiligheidsblad.

Strikocem Aqua Bitumenemulsie

Bijzonderheden:

Bouwdelen die niet met Aqua Bitumenemulsie worden afgewerkt vooraf maskeren met papier en plakband. Deze direct na het aanbrengen verwijderen. Het bijmengen van niet voorgeschreven toeslagstoffen is niet toegestaan. Niet verwerken beneden een ondergrond- en luchttemperatuur van + 5° C of te verwachten vorst.