

Strikotherm Aqua Pura Spachtelpleister

Productnaam:

Strikotherm Aqua Pura Spachtelpleister

Samenstelling:

Een hoogwaardig fabrieksmatig samengestelde minerale afwerkpleister op basis van bindmiddelen van witte kalkhydraten, witte cement, witte marmersteen en lichtgewicht toeslagstoffen.

Eigenschappen:

- Optimale Hydroactieve werking
- Optimale waterdampdoorlaatbaarheid
- Door de unieke poriëngeometrie in staat warmte op te slaan
- Biocidevrij

Het diklagige minerale Aqua Pura systeem voorkomt de vorming van een waterfilm op het oppervlak van de gevel. Daarbij worden twee natuurlijke effecten met elkaar gecombineerd:

1. de thermische massa, die de periode van condensvorming zo kort mogelijk maakt
2. de hydroactiviteit, die het aanwezige water opneemt en voor een snelle droging zorgt

Door deze natuurlijke effecten minimaliseert het Aqua Pura systeem, zonder toevoeging van in water oplosbare biociden, het risico op de groei van algen en schimmels.

Kleuren:

Standaard wit.

Toepassing:

Als eindafwerking voor het Strikotherm systeem COMFORT - Aqua Pura.

Technische gegevens:

- Mortelgroep: CSII volgens DIN EN 998-1
- Bindmiddel: Portlandcement en Kalkhydraten
- Toeslagstoffen: Marmerkorrel, kwartszand en minerale hechtingsmiddelen
- Korrelgrootte: 2 mm
- Water-mortelverhouding: ca. 7,5 L per 25 kg droge mortel
- Wateropnamecoëfficiënt: $W < 0,5 \text{ kg/m}^2\text{h}0,5$
- Waterdampdifusie: ca. 15

Voorbehandeling ondergrond:

Strikotherm Spachtelpleister Aqua Pura kan zonder voorbehandeling worden aangebracht op de Strikotherm Aqua Pura Grondmortel.

Ondergrond:

De ondergrond moet draagkrachtig en stabiel zijn, vrij van stof, losse delen, bekistingolie, vocht of andere verontreinigingen die de hechting negatief kunnen beïnvloeden.

Verwerking:

De Strikotherm Spachtelpleister Aqua Pura mengen tot een homogene massa met 7,5 L. leidingwater per zak van 25 kg. De Strikotherm Spachtelpleister Aqua Pura op korreldikte verdelen met een roestvrijstalen spaan. Daarna met een zachtere plastic spaan of tegelzetters inwasspaan de gewenste structuur aanbrengen.

Niet mengen met vreemde toeslagstoffen. Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Strikotherm Spachtelpleister Aqua Pura tijdens en na de verwerking beschermen tegen weersinvloeden.

Verbruik:

ca. 2,5 kg / m².

Strikotherm Aqua Pura Spachtelpleister

Verpakking:

25 kg zakken.

Opslag:

Ca. 6 maanden mits koel, droog en vorstvrij opgeslagen.

Veiligheid:

Het verdient aanbeveling tijdens de verwerking de ogen en huid met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen afdoende te beschermen. Indien Strikotherm Spachtelpleister Aqua Pura in contact komt met de ogen deze direct spoelen met overvloedig schoon water (ca. 15 min.)
Nadien arts raadplegen. Voor meer informatie zie veiligheidsblad.

Bijzonderheden:

De niet te behandelen bouwdelen vooraf maskeren met papier en plakband. Strikotherm Spachtelpleister Aqua Pura tijdens en na applicatie beschermen tegen weersinvloeden. Niet verwerken beneden een ondergrond- en luchttemperatuur van + 5° C of te verwachten vorst. Het bijmengen van niet voorgeschreven toeslagstoffen is niet toegestaan.