

Strikolith Isovoorstrijk

Productnaam:

Strikolith Isovoorstrijk

Samenstelling:

Hoogwaardig, fabrieksmatig samengesteld watergedragen, isolerende voorstrijk op basis van een hoogwaardig dispersiebindmiddel. Hulp- en kwartshoudende vulstoffen ter verbetering van de oppervlakte structuur en het isolerend vermogen.

Eigenschappen:

Gepigmenteerd isolerend en kwartshoudend voorstrijkmiddel. Isovoorstrijk is alleen binnen toepasbaar. Isovoorstrijk is een essentiële basiscomponent in de opbouw van kunstharsgebonden pleisters en Gipsen. Isovoorstrijk geeft een uitstekende hechtbrug en is elastisch en dampdoorlatend.

Kleuren:

Wit. In verband met het isolerend vermogen is Isovoorstrijk slechts in een bepaald aantal andere pasteltinten, in overleg, leverbaar.

Toepassing:

Isovoorstrijk wordt toegepast op ondergronden met bijvoorbeeld nicotine-, teer-, roet- en vochtvlekken.

Technische gegevens:

- S.G: ca. 1,5 g/cm³.
- PH-waarde: ca. 7 - 9.
- Viscositeit: 22000 - 24000 m Pa.s.

Voorbehandeling ondergrond:

Oude, stoffige, vuile en loszittende pleister- en verflagen grondig verwijderen. Vetaanslag en andere verontreinigingen vooraf zo veel als mogelijk verwijderen met Strikolith Strikoclean. Sterk zuigende en poederende ondergronden voorbehandelen met Strikolith Diepgrond.

Ondergrond:

De ondergrond moet draagkrachtig en stabiel zijn, vrij van stof, losse delen, bekistingolie, vocht of andere verontreinigingen die de hechting negatief kunnen beïnvloeden.

Verwerking:

Isovoorstrijk afhankelijk van de aard en zuiging van de ondergrond, verdund met een blokkwast of roller goed dekkend aanbrengen. Afhankelijk van de zuiging van de ondergrond niet meer dan met 5% leidingwater verdunnen. Tijdens de verwerking de Isovoorstrijk kruislings en volledig dekkend aanbrengen. Kwasten en rollers direct na gebruik reinigen met water. Droogtijd minimaal 24 uur.

Verbruik:

Ca. 350 gram per m², afhankelijk van de ondergrond.

Verpakking:

7,5 en 15 kg in kunststof emmer.

Opslag:

Koel en vorstvrij en luchtdicht opgeslagen ca. 2 jaar houdbaar.

Veiligheid:

Het verdient aanbeveling tijdens de verwerking van voorbehandelingsproducten de ogen, neus, mond en huid met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen afdoende te beschermen. Indien Isovoorstrijk in contact komt met de ogen deze direct spoelen met overvloedig schoon water (ca. 15 min.) Nadien arts raadplegen. Voor meer informatie zie het Strikolith veiligheidsblad.

Strikolith Isovoorstrijk

Bijzonderheden:

De niet te behandelen bouwdelen vooraf maskeren met papier en plakband. Deze direct na het aanbrengen van de Isovoorstrijk verwijderen. Niet verwerken beneden een ondergrond- en luchttemperatuur van + 10° C of te verwachten vorst. Bij een sterke vervuiling verdient het aanbeveling vooraf een proefvlak met Isovoorstrijk en de later aan te brengen afwerking te maken.