

# Strikolith Spachtelpleister PREMIUM

**Productnaam:**

Strikolith Spachtelpleister PREMIUM

**Samenstelling:**

Hoogwaardige, fabrieksmatig samengestelde Premium Spachtelpleister op basis van een hoogwaardig dispersiebindmiddel. Hulp- en vulstoffen voor een goede verwerkbaarheid en een volle en regelmatige structuur.

Typen en korreldikten:

200 = ca. 0,5 mm

350 = ca. 1 mm

400 = ca. 1,5 mm

450 = ca. 2 mm

**Eigenschappen:**

Premium Spachtelpleisters zijn reukarm, kras- en stootvast, blijvend elastisch en dampdoorlatend.

**Kleuren:**

Wit en overige kleuren volgens de Strikolith kleurstemmingen waaier. Tevens is het NatureMix kleurensysteem van toepassing op Premium Spachtelpleisters binnen.

**Toepassing:**

Premium Spachtelpleisters worden binnen toegepast als hoogwaardige, decoratieve pleisters met een egale en volle korrelstructuur. Premium Spachtelpleisters hebben daarnaast een rustig en regelmatig korrelig oppervlak.

**Technische gegevens:**

- S.G.: ca. 1,7 g/cm<sup>3</sup>.
- PH-waarde: ca. 8.
- Viscositeit: ca. 450 Pa.s.

**Voorbehandeling ondergrond:**

Oude en loszittende pleister- en verflagen grondig verwijderen. Vetaanslag en andere verontreinigingen eerst verwijderen met Strikolith Strikoclean. Reparaties en/of oneffenheden in de ondergrond herstellen met Strikolith FP200 Hechtgips. Sterk zuigende en gipsgebonden ondergronden eerst behandelen met één laag Strikolith Diepgrond. Poederende en zanderige ondergronden behandelen met twee lagen Strikolith Diepgrond, nat in nat aangebracht. Na volledige droging van de Strikolith Diepgrond het geheel voorbehandelen met Strikolith Voorstrijk in de kleur van de eindafwerking.

**Ondergrond:**

De ondergrond moet draagkrachtig en stabiel zijn, vrij van stof, losse delen, bekistingolie, vocht of andere verontreinigingen die de hechting negatief kunnen beïnvloeden.

**Verwerking:**

Premium Spachtelpleister indien noodzakelijk met ca. 2% leidingwater mixen en intensief mengen. Met behulp van een roestvaststalen spaan gelijkmatig op korreldikte aanbrengen. Aansluitend met een plastic spaan de korrels goed en gelijkmatig verdelen. Gereedschappen direct na gebruik reinigen met water.

**Verbruik:**

Premium 200 (0,5 mm): 1,3 kg / m<sup>2</sup>

Premium 350 (1,0 mm): 2,0 kg / m<sup>2</sup>

Premium 400 (1,5 mm): 2,5 kg / m<sup>2</sup>

Premium 450 (2,0 mm): 3,2 kg / m<sup>2</sup>

**Verpakking:**

17 kg in kunststof emmer.

**Opslag:**

Koel, vorstvrij en luchtdicht opgeslagen ca. 2 jaar houdbaar.

---

## Strikolith Spachtelpleister PREMIUM

---

### Veiligheid:

Het verdient aanbeveling tijdens de verwerking van sierpleisters de ogen en huid met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen afdoende te beschermen. Indien Premium in contact komt met de ogen deze direct spoelen met overvloedig schoon water (ca. 15 min.) Nadien arts raadplegen.  
Voor meer informatie zie het Strikolith veiligheidsblad.

### Bijzonderheden:

Premium Spachtelpleisters met verschillende chargenummers voor gebruik onderling goed mengen. Bouwdelen die niet met Premium worden afgewerkt vooraf maskeren met papier en plakband. Deze direct na het aan-brengen van Premium verwijderen. Het bijmengen van niet voorgeschreven toeslagstoffen is niet toegestaan. Niet verwerken beneden een ondergrond- en luchttemperatuur van + 5° C of te verwachten vorst. Strikolith Spachtelpleister Premium tijdens en na de verwerking beschermen tegen weersinvloeden.