

# Restauro Kalkglätte Pleisterkalk

**Productnaam:**

Restauro Kalkglätte Pleisterkalk

**Samenstelling:**

Hoogwaardige, fabrieksmatig samengestelde droge mortel volgens DIN 18557. Mortelgroep P Ic volgens DIN 18550 met bindmiddelen witkalkhydraat volgens DIN 1060 en een klein aandeel witte cement volgens DIN EN 197-1. Toeslagstof fijn marmmermeel.

**Eigenschappen:**

Restauro Kalkglätte pleisterkalk is een zeer witte pleisterkalk met een goed vullend vermogen die eenvoudig met de hand te verwerken is.

Restauro Kalkglätte kan tot 0mm worden teruggepleisterd.

Restauro Kalkglätte pleisterkalk is na verharding stoot-, krasvast en waterdampdoorlatend.

**Toepassing:**

Restauro Kalkglätte is een pleisterkalk voor het glad afpleisteren van kalk- en kalkcementmortels voor binnentoepassingen. Restauro Kalkglätte is tevens geschikt als gladde ondergrond voor het aanbrengen van behang en muurverven.

**Technische gegevens:**

- Verwerkingstemperatuur: + 5°C - 30°C
- Soortelijk gewicht: ca. 800 kg/m<sup>3</sup> (gemeten volgens DIN 18550, deel 3)
- Leveringsvorm: poeder

**Voorbehandeling ondergrond:**

De ondergrond moet vrij zijn van stof, losse delen, bekistingolie, vocht en andere verontreinigingen die de hechting ongunstig kunnen beïnvloeden.

**Ondergrond:**

Restauro Kalkglätte kan op alle kalk- en kalkcementmortels na standtijd of na voldoende doorharding, uiterlijk de volgende dag, nat in nat worden aangebracht.

Vooraf met behulp van een pleisterspaan de korrels van de kalk- en/of kalkcementmortel pletten zodanig dat een glad en niet zanderig oppervlak ontstaat.

Droge mortels eerst goed voorbenatten.

**Verwerking:**

Restauro Kalkglätte mixen tot een klontvrije homogene massa. Uitsluitend schoon leidingwater gebruiken. Een eerste pleisterlaag laag aanbrengen en vlakvullend voorpleisteren. Na het aantrekken van de 1e laag of later, met vers materiaal glad napleisteren.

Aangemaakte Restauro Kalkglätte binnen 2 uur verwerken. De verse pleisterkalk dient tegen een te snelle uitdroging te worden beschermd.

Om ontmenging van de vulstoffen te voorkomen dient de gehele zakinhoud in één keer te worden aangemaakt. Het bijmengen van toeslagstoffen is niet toegestaan. Niet verwerken beneden een ondergrond- en luchttemperatuur van + 5°C. of te verwachten vorst.

Niet geschikt als ondergrond voor tegels en zware wandbekledingen.

**Verbruik:**

Ca. 1,0 tot 2,0 kg per m<sup>2</sup>. 20 kg droge Restauro Kalkglätte pleisterkalk wordt aangemaakt met ca. 12 liter water.

**Verpakking:**

20 kg/zak. Palletverpakking 720 kg (36 zakken x 20 kg)

**Opslag:**

Droog opgeslagen ca. 12 maanden houdbaar.

## Restauro Kalkglätte Pleisterkalk

---

**Veiligheid:**

Het verdient aanbeveling tijdens de verwerking van minerale pleisters de ogen en huid met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen afdoende te beschermen.

**Bijzonderheden:**

In geval van twijfel over de ondergrond, raadpleeg onze adviseur. De door ons gegeven adviezen en werkmethoden worden altijd doorgegeven in goed vertrouwen en in functie van de laatste ontwikkelingen van onze producten. Wij garanderen een constante kwaliteit van onze producten, maar kunnen nooit enige aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de toepassing ervan.