

Restauro Exzellent 750 Vochtregulerende Afwerkpleister

Productnaam:

Restauro Exzellent 750 Vochtregulerende Afwerkpleister

Samenstelling:

Hoogwaardig, fabrieksmatig samengestelde droge mortel volgens mortelgroep PIIb, samengesteld uit cement, kalkhydraat, minerale toeslagen, kleurpigmenten en natuurlijke uniek samengestelde bindmiddelen.

Eigenschappen:

Restauro Exzellent 750 is een dunpleister die als fijn geschuurde afwerking kan worden aangebracht over de Restauro Exzellent 610 vochtregulerende pleister.

Restauro Exzellent 750 kan in 5 standaard kleuren geleverd worden.

Door de unieke structuur van de Restauro Exzellent 610 kunnen schadelijke zouten de poriën niet meer verstoppen zoals bij een traditionele WTA saneringspleister. De zouten worden door het pleisterwerk geleid en kristalliseren aan het oppervlak, daar waar nodig kunnen de zouten gewoon weggeborsteld worden.

Door de zelfregulerende eigenschappen worden condensatiewater en schimmelvorming voorkomen.

Kleuren:

Kleuren op aanvraag.

Toepassing:

Restauro Exzellent 750 vocht- en zout regulerende afwerkpleister, kan zowel binnen als buiten, over de Restauro Exzellent vochtregulerende pleisters worden aangebracht.

Technische gegevens:

- Korrelgrootte: tot 1 mm.
- Luchtporiëngehalte van de verse mortel: 10%.
- Waterdampdiffusieweerstand: 10.
- Druksterkte: ca. 2,5 N/mm².
- Specifiek gewicht: ca. 1,3 kg/l.
- Verwerkingstemperatuur: + 5°C - 30°C.
- Leveringsvorm: poeder.

Voorbehandeling ondergrond:

De ondergrond moet vlak en draagkrachtig zijn, vrij van stof en losse delen welke de aanhechting kunnen verminderen. De ondergrond 24 uur voor aanvang van de werkzaamheden gelijkmatig bevochtigen met schoon leidingwater. Tevens kort voor aanvang van de werkzaamheden de ondergrond gelijkmatig bevochtigen met schoon leidingwater.

Verwerking:

Restauro Exzellent 750 aanmaken met ca. 6,5 ltr. schoon leidingwater en ca. 2-3 minuten mixen tot een homogene massa. Restauro Exzellent 750 gelijkmatig aanbrengen in een laagdikte van ca. 3 tot maximaal 5 mm.

De Restauro Exzellent 750 direct na het opbrengen vlak afmetten met behulp van een spackmes. Men dient rekening te houden met een verwerkingstijd van maximaal 30 minuten na het opmengen.

Na voldoende droging de Restauro Exzellent 750 opschuren met behulp van een fijne schuurspons.

Restauro Exzellent mag niet worden voorzien van een verfsysteem.

Verbruik:

Bij een laagdikte van 3 mm ca. 4 kg per m².

Verpakking:

25kg/zak. Palletverpakking 1000kg(40 zakken x 25kg).

Opslag:

Droog opgeslagen 6 maanden houdbaar.

Veiligheid:

Het verdient aanbeveling tijdens de verwerking van minerale pleisters de ogen en huid met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen afdoende te beschermen.

Restauro Exzellent 750 Vochtregulerende Afwerkpleister

Bijzonderheden:

Het bijmengen van toeslagstoffen is niet toegestaan. Niet verwerken bij een ondergrond en luchttemperatuur van + 5°C of te verwachten vorst.

In geval van twijfel over de ondergrond, raadpleeg onze adviseur. De door ons gegeven adviezen en werkmethoden worden altijd doorgegeven in goed vertrouwen en in functie van de laatste ontwikkelingen van onze producten.

Wij garanderen een constante kwaliteit van onze producten, maar kunnen nooit enige aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de toepassing ervan.