

# Coristil Marmerafwerking

**Productnaam:**

Coristil Marmerafwerking

**Samenstelling:**

Het product is samengesteld uit vette kalk, hoogwaardig marmerpoeder, speciale vezels en additieven die de hechting verbeteren.

**Eigenschappen:**

De speciale vezel versterkt de fysische eigenschappen van het product, wat een uitzonderlijke levensduur en duurzaamheid met zich meebrengt.

Omwille van zijn esthetische kwaliteiten en zijn eigenschappen, wordt Coristil voornamelijk gebruikt bij restauratie en renovatie. Het product is echter ook geschikt voor nieuwbouw.

Coristil is dampdoorlatend en weersbestendig.

**Kleuren:**

Wit en 36 kleuren uit de kleurenkaart.

**Toepassing:**

Coristil is een gladde, fluweelachtige marmerafwerking voor binnen- en buitengebruik. Het aspect kan variëren naargelang de wijze van afwerking.

**Technische gegevens:**

- Soortelijk gewicht: 1670 g/l.
- Droogtijd: 2 tot 3 dagen, afhankelijk van de weersomstandigheden.
- Volledige doorharding: 1 maand.
- pH-waard: 13.

**Voorbehandeling ondergrond:**

Coristil wordt bij voorkeur aangebracht op nieuw kalkpleisterwerk dat geen enkele voorafgaande behandeling gekregen heeft, maar het product kan ook gebruikt worden op reeds geschilderde ondergronden (kalkverf of verf op waterbasis), op voorwaarde dat de verf goed hecht en een zekere poreusheid en ruw oppervlak heeft.

Wanneer er echter meerdere verflagen zijn, is het aan te bevelen deze ondergrond eerst zorgvuldig af te schuren.

Op verpoederende en sterk absorberende ondergronden moet eerst een laag Corifondo of Coridecor Start aangebracht worden.

**Verwerking:**

Coristil is gebruiksklaar maar moet nog even opgeroerd te worden. Het product wordt aangebracht op een lichtjes bevochtigde ondergrond, bij temperaturen tussen 5°C en 35°C.

Coristil wordt aangebracht met een inox plakspaan en moet op gelijkmatige wijze worden uitgestreken. De tweede laag wordt goed aangedrukt, in elkaar kruisende bewegingen, zodra de eerste laag droog is.

Tijdens het drogen van de tweede laag wordt het oppervlak afgewerkt met korte, willekeurige bewegingen van de plakspaan.

De uiteindelijke afwerking bestaat uit het polieren met plakspaan, of wollen of katoenen doek.

**Verbruik:**

1,5 à 2,2 kg/m<sup>2</sup>, afhankelijk van de ondergrond en het gewenste resultaat.

**Verpakking:**

5 & 25kg/emmer.

**Opslag:**

Coristil dient op een koele, droge plaats te worden opgeslagen, bij temperaturen boven 3 °C. Op deze wijze is het product in de originele verpakking onbeperkt houdbaar en behoudt het zijn eigenschappen.

Eenmaal aangebroken dient de verpakking na gebruik weer luchtdicht te worden afgesloten.

## Coristil Marmerafwerking

---

**Veiligheid:**

In geval van rechtstreeks contact met de huid : overvloedig spoelen met water en zeep. Bij contact met de ogen onmiddellijk overvloedig spoelen met water en een arts raadplegen. Buiten bereik van kinderen houden.

**Bijzonderheden:**

In geval van twijfel over de ondergrond, raadpleeg onze adviseur. De door ons gegeven adviezen en werkmethoden worden altijd doorgegeven in goed vertrouwen en in functie van de laatste ontwikkelingen van onze producten. Wij garanderen een constante kwaliteit van onze producten, maar kunnen nooit enige aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de toepassing ervan.