

## Yosima Finish

**Productnaam:**

Yosima Finish

**Samenstelling:**

Zand met variërende korrelgrootte, gekleurde aarde en klei, perliet, cellulosevezels, methylcellulose < 0,5%.  
Korrelgrootte < 1 mm.

**Kleuren:**

Basiskleuren: rood, geel, groen, bruin, zwart en wit.  
Genuanceerde kleuren: 132 standaard kleuren.

**Toepassing:**

Gekleurde leemfinish, die als gekleurde wandafwerking in dikte van ca. 2mm wordt aangebracht. Het verfijnde kleurengamma komt uitsluitend tot stand door gebruik van 100% natuurlijke ingrediënten. Er worden geen pigmenten of kleurstoffen aan de leem toegevoegd.

**Voorbehandeling ondergrond:**

De ondergrond moet vorstvrij, draagkrachtig, stabiel, voldoende hechtend en schoon zijn. Ook dient deze effen, vrij van scheuren en gelijkmatig zuigend te zijn. Indien nodig de ondergrond gelijkmatig voorbevochtigen door middel van sproei-nivel. Alkalische oppervlakken dienen vooraf gefluateerd te worden.

**Verwerking:**

Altijd de volledige inhoud van de emmer in 1 keer mixen. De inhoud van de emmer is slechts grof voorgemengd in de fabriek. De droge massa toevoegen aan ca. 5,5 liter water en grondig mengen met behulp van mixerstaaf. Het waterverbruik kan verschillen naargelang de kleur van de leem. Vervolgens circa 30 minuten laten staan en nogmaals kortstondig doorroeren: de kleurleem is nu klaar voor gebruik.

De kleurleem wordt met zuivere, goed ingewerkte werktuigen aangebracht in een gelijkmatige dikte van ca. 2 mm. Nadat de mortel aangetrokken is, moet het oppervlak worden gladgestreken. De afwerking gebeurt door hernieuwd en, indien nodig, meermaals wrijven of gladspanen. Tijdens het aanbrengen de leemfinish niet teveel nabevochtigen. Ongelijkmatige droging (door bv. verwarming of tocht), moet vermeden worden. (Wand-)verwarming ruim vantevoren uitschakelen. Aangemaakte stuc blijft, indien goed afgedekt, ongeveer 24 uur verwerkbaar.

Na volledige droging het leemoppervlak voorzichtig afnemen met een licht vochtige spons. Loszittende zandkorrels worden zo verwijderd en een veegvast oppervlak wordt verkregen. Bovendien wordt de specifieke textuur en levendigheid van de kleurleem hierdoor goed zichtbaar. Als alternatief kan men het leemoppervlak ook in lichtvochtige toestand afborstelen met een kort- harige, harde behangersborstel.

**Verbruik:**

20 kg is bij een laagdikte van 2 mm toereikend voor ca. 6 m<sup>2</sup>.

**Verpakking:**

20kg/emmer & 500kg/bigbag. Monsterverpakking: Basiskleuren(rood, geel, groen, bruin zwart en wit) 1kg/zakje & Genuanceerde kleuren 2kg/zakje.

**Opslag:**

In gesloten emmers, mits koel en droog bewaard, minstens 3 jaar houdbaar.

**Bijzonderheden:**

Geschiktheid van de ondergrond, laagdikte, kleur en afwerkingsresultaat, dienen in ieder geval aan de hand van een voldoende groot proefvlak getest te worden.

Strikolith kan niet aansprakelijk worden gesteld voor klachten, die niet te wijten zijn aan mengfouten in de fabriek.

Bij het aanbrengen van grotere, doorlopende leemoppervlakken, raden wij aan meerdere emmers onderling met elkaar te mengen; omdat Yosima pleisters uitsluitend uit natuurlijke ingrediënten bestaan, kunnen lichte kleurnuancen niet uitgesloten worden.

Visuele kleurverschillen door verschil in lichtval, aanwezigheid van grotere materiaalbestanddelen of toeslagresten zijn karakteristiek voor dit natuurproduct.