

# Strikotherm Keramische Steenstrips

**Productnaam:**

Strikotherm Keramische Steenstrips

**Samenstelling:**

Strikotherm Keramische Steenstrips zijn +- 2 cm dikke strips uit een ruim assortiment originele gevelstenen.

**Eigenschappen:**

Strikotherm Keramische Steenstrips zijn leverbaar in 4 soorten waalformaat steenstrips; vlak, hoek, kop en hoekzool. Deze soorten zijn leverbaar in groot assortiment handvorm en vormbak steenstrips. Het standaard assortiment Strikotherm Keramische Steenstrips bestaat uit 9 handvorm en 9 vormbak steenstrips. Handvorm steenstrips zijn egale steenstrips, opgebouwd in basiskleuren en bezandingen. Vormbak steenstrips laten zich herkennen door een grote variatie aan structuren, bezandingen en natuurlijke kleurschakeringen.

**Kleuren:**

Verkrijgbaar in type handvorm en vormbak, in negen standaard kleuren. Overige kleuren en afmetingen op aanvraag.

**Toepassing:**

Toepasbaar in Strikotherm systeem COMFORT, in combinatie met Strikotherm KST- hecht- grond- en lijm mortel en Seifert Voegmortel.

**Technische gegevens:**

Afmetingen (waalformaat):

- Vlak: 210x50 mm
- Hoek: 210x100x50 mm
- Kop: 100x50 mm
- Hoekzool: 210x50x100 mm

Overige technische eigenschappen zijn sterk afhankelijk van het type steenstrip. Neem voor specifieke eigenschappen contact op met het Strikolith Infocenter.

**Ondergrond:**

In Strikotherm systeem Comfort: mortel-weefsellaag bestaande uit Strikotherm KST hecht-, grond- en lijm mortel in combinatie met Strikotherm glasvezelweefsel grof.

**Verwerking:**

Verlijming steenstrips:

Verlijm de Strikotherm keramische steenstrips volgens de buttering/floating methode (dubbele verlijming). Breng de KST mortel aan op de ondergrond en verdeel deze evenredig met een kamspaan. Breng de KST mortel ook op de achterzijde van de steenstrip aan, zodat er sprake is van de noodzakelijke dubbele en volle verlijming. Druk de keramische steenstrip in de mortel en schuif deze licht heen en weer tot de juiste positie en druk deze nog enkele seconden goed aan. Er dient een verlijming van 100% op de achterzijde van de steenstrip te worden behaald. Voordat lijm mortel is uitgehard de voegen gelijkmatig uitkrabben.

Voegen steenstrips:

Seifert Voegmortel krachtig verdichtend met een voegspijker in twee lagen (nat-in-nat) in het voegenpatroon aanbrengen. Het gladstrijken van de voegen gebeurt na aanbrengen van de mortel, vlak of enigszins terugliggend. De voegen telkens gladstrijken bij dezelfde verstijvingsgraad van de mortel.

Kijk voor meer informatie op de technisch informatiebladen van Strikotherm KST hecht-, grond- en lijm mortel of Seifert Voegmortel.

Neem voor meer informatie contact op met het Strikolith Infocenter: 0800-7874565.

---

## Strikotherm Keramische Steenstrips

---

**Verbruik:**

Steenstrips vlak: 76 per m2.  
Steenstrips hoek: 16 per m1.  
Steenstrips kop: 152 per m2.  
Steenstrips hoekzool: 16 per m1.

**Verpakking:**

Verpakt in kratten of EPS dozen. Doos: vlak 38 stuks, hoek 18 stuks, kop 76 stuks, hoekzool 9 stuks. 80 dozen per pallet.  
Krat: vlak 2916 stuks, hoek 1782 stuks, kop: 3564 stuks.

**Opslag:**

Strikotherm Keramische Steenstrips koel, droog en vorstvrij opslaan en vervoeren.