

Strikocem Gevelbeschermer Maaiveld

Productnaam:

Strikocem Gevelbeschermer Maaiveld

Eigenschappen:

Gebruiksklare damp- en waterdichte afdichting voor stucwerk, beton en bakstenen ondergronden. Voorheen bekend onder de naam Strikocem Easyseal.

Kleuren:

Zwart.

Toepassing:

Gevelbeschermer Maaiveld is geschikt voor het afdichten van Strikocem pleistersystemen en Strikotherm gevelisolatiesystemen welke onder en ter plaatse van maaiveld worden aangebracht. Onder het maaiveld de Gevelbeschermer Maaiveld beschermen met Strikocem Noppenfolie. Dit conform BA-richtlijn 1.9: 'Richtlijn voor stukadoorswerk onder en ter plaatse van het maaiveld'.

Voorbehandeling ondergrond:

Eventueel voegwerk dient platvol en doorgestreken te zijn aangebracht en elke defect in het oppervlak dient hersteld te zijn.

Ondergrond:

Het oppervlak dient schoon, deugdelijk, vrij van stof, vrij van vocht aan de oppervlakte en vrij van roerende delen te zijn.

Verwerking:

Gevelbeschermer Maaiveld niet in vochtige omstandigheden aanbrengen, noch in omstandigheden waarin dit te verwachten is voordat Gevelbeschermer Maaiveld heeft kunnen opdrogen. Gevelbeschermer Maaiveld mag niet worden aangebracht op ondergronden waarvan de temperatuur lager dan 7°C ligt of in omstandigheden waarin de omgevingstemperatuur lager ligt. In bepaalde omstandigheden is het voornatten van beton of metselwerk bevorderlijk zodat deze vochtig is, echter vrij van vocht aan de oppervlakte om het uitdampen te behelpen.

Vanwege de grote variëteit aan ondergronden en omstandigheden is het aanbevolen altijd de hechting in het specifieke werk te toetsen op een proefvlak alvorens over te gaan tot gehele uitvoering. Gevelbeschermer Maaiveld kan aangebracht worden d.m.v. een kwast of roller.

Indien vereist kan het component verdund worden met 10% water. Men moet altijd rekening houden met het aanbrengen van een vereiste diktelaag.

Gevelbeschermer Maaiveld dient in 2 lagen te worden aangebracht in een totale droge diktelaag van 0,6 mm. De 2 lagen dienen kruislings te worden aangebracht. Alvorens de tweede laag aan te brengen dient de eerste laag droog aan te voelen. De droging is afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse, maar duurt gemiddeld 1 uur. De tweede laag dient binnen 24 uur te worden aangebracht. Nadat alle lagen zijn aangebracht behoeft het oppervlak een minimale rustperiode van 4 dagen voor eventuele diktemetingen. Bij ongunstige omstandigheden dient deze periode te worden verlengd.

Verbruik:

Ca. 1 - 1,2 liter/m².

Verpakking:

10 ltr emmers.

Opslag:

Bewaar Gevelbeschermer Maaiveld in een dichte verpakking bij temperaturen tussen de +5°C - +30°C. Bescherm Gevelbeschermer Maaiveld tegen vorst en direct zonlicht.

Veiligheid:

Het verdient aanbeveling tijdens de verwerking de ogen en huid met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen afdoende te beschermen. Indien Gevelbeschermer Maaiveld in contact komt met de ogen deze direct spoelen met overvloedig schoon water (ca. 15 min.) Nadien arts raadplegen. Voor meer informatie zie het Strikolith veiligheidsblad.

Strikocem Gevelbeschermer Maaiveld

Bijzonderheden:

Bouwdelen die niet met Gevelbeschermer Maaiveld worden afgewerkt vooraf maskeren met papier en plakband. Deze direct na het aanbrengen verwijderen. Het bijmengen van niet voorgeschreven toeslagstoffen is niet toegestaan. Niet verwerken beneden een ondergrond- en luchttemperatuur van + 5° C of te verwachten vorst.