

## Strikolith RF-coat

### Productnaam:

Strikolith RF-coat

### Samenstelling:

Matte dampdoorlatende muurverf voor buiten.

### Eigenschappen:

- Hoogwaardige gevelverf
- Toepasbaar in donkere en intense kleuren.
- UV-reflecterend.
- Omgevings- en gebruikersvriendelijk.
- Bestand tegen zware regenbelasting.
- Zelfreinigend.
- Ongevoelig voor alg en schimmels.

### Kleuren:

Kleuren op aanvraag.

### Toepassing:

Hoge kwaliteit, universeel toepasbare zijdematte gevelverf, toegepast in donkere en intense kleuren.

### Technische gegevens:

- Glans: Mat
- pH-waarde: +- 8
- Viscositeit: +-16.000 mPa.s
- Dichtheid: 1,5 - 1,6 kg / L
- Fijnheid: klasse S1 (EN 1062)
- Overschilderbaar na: +- 8 uur (20°C, 65%)
- Sd-waarde: <0.08 (kg/m<sup>2</sup>.H0.5), Klasse V1 (EN 1062)
- Waterdampdifusieweerstand (μ) 100±50, afhankelijk van de laagdikte
- Vol% vaste stof: 49%
- Vos-gehalte: lager dan ;75 gr / L, dit product voldoet aan EU-grenswaarde (cat. A/a) 2007
- Wateropname: < 0.1 (kg/m<sup>2</sup>.H0.5), Klasse W3 (EN 1062)
- Vlampunt: n.v.t.
- Verdunning: Water
- Reiniging: Gereedschap reinigen met warm water

### Ondergrond:

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn. Loszittende verflagen verwijderen, oude verflagen goed reinigen. Gladde verflagen reinigen en mat schuren. Kalkresten, slikschil en zoutuitslag dienen volledig verwijderd te worden. Barsten en scheuren vooraf herstellen met kunsthars of minerale mortel. Sterk zuigende ondergronden voorbehandelen met Strikolith Diepgrond.

De ondergrond dient volledig te zijn doorgedroogd, metname bij ondergronden op basis van kalk. Door de toepassing van donkere en intense kleuren wordt kalkuitbloeiing eerder zichtbaar.

### Verwerking:

Dit product niet verwerken bij een temperatuur lager dan 5°C en/of een relatieve vochtigheid hoger dan 85%. Ventileren bevordert de droging. Na droging van de voorbehandeling minimaal 1 laag Strikolith RF-coat aanbrengen. Met kwast, roller en airless spuitapparaat. Vóór gebruik goed oproeren, na gebruik de verpakking goed sluiten. Kwast/roller: 0-3% water. Airless spray: 0-3% water. Druk: 120-150 bar. Opening: 0,018-0,021 inch. Stofdroog na 30 min. Overschilderbaar na 8 uur.

### Verbruik:

Ca. 5 m<sup>2</sup> per ltr per laag. Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.

## Strikolith RF-coat

---

**Verpakking:**

10 ltr/emmer.

**Opslag:**

Koel, vorstvrij en luchtdicht opgeslagen ca. 1 jaar houdbaar.

**Veiligheid:**

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het Strikolith Productveiligheidsblad. De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

**Bijzonderheden:**

Strikolith afbouwverven op kleur voor gebruik goed mengen om mogelijke kleurverschillen te voorkomen. Bouwdelen, specifiek metalen en glas, die niet behandeld worden, in voldoende mate beschermen. Niet verwerken en laten drogen beneden een ondergrond- en omgevingstemperatuur van + 5° C.