

Strikolith Façade

Productnaam:

Strikolith Façade

Samenstelling:

Een hoogwaardig fabrieksmatig samengestelde elastische pasta op basis van organische bindmiddelen.

Eigenschappen:

Strikolith Façade is een kant-en klaar pasta die een gladde en strakke afwerking geeft. Façade heeft een hoog vullend vermogen.

Kleuren:

Standaard beige. Op aanvraag leverbaar in beperkt aantal kleuren: S2500N, S3500N en V210716 (No Exces).

Toepassing:

Als reparatie-, egaliseer- en afwerkpasta op minerale cementgebonden ondergronden, diverse stucplaten en over sierpleisters, zowel binnen als buiten.

Technische gegevens:

- Soortelijk gewicht: 1,15kg/l
- Hechting op minerale ondergrond : minimaal 0,4 N/mm²
- Hechting op isolatie : minimaal 0,08 N/mm²

Voorbehandeling ondergrond:

De ondergrond moet draagkrachtig en stabiel zijn, vrij van stof, losse delen, andere verontreinigingen die de hechting negatief kunnen beïnvloeden.

Verwerking:

Mengen tot homogene massa met maximaal 2% schoon leidingwater en handmatig aan te brengen. Het toevoegen van deze hoeveelheid water zorgt voor een soepele verwerking van het product.
Strikolith Façade toepassen in 2 lagen. De eerste laag Façade vullend aanbrengen zodat er een vlakke ondergrond ontstaat. Na voldoende droging (de volgende dag) de tweede laag aanbrengen in een dikte van circa 1 mm en vlak afmessen/pleisteren. Na voldoende droging eventuele aanzetten wegschuren met fijn/middel schuurpapier. Korrel 120 kan gebruikt worden om ruggen op het stucwerk weg te schuren, eventueel nog naschuren met een fijnere korrel. Korrel van het schuurpapier is afhankelijk van de gewenste gladheid.
Strikolith Façade dient, bij buitentoepassingen te allen tijden te worden afgewerkt met Strikolith Pearlcoat of Strikolith Gevelbeschermer Universeel.
Strikolith Façade voor, tijdens en na de verwerking beschermen tegen weersinvloeden. Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.
Strikolith Façade niet toepassen onder maaiveld.

Verbruik:

Ca. 1.2 l/m², bij 2 lagen.

Verpakking:

10 ltr in plastic emmer.

Opslag:

Ca. 2 jaar mits koel, droog en vorstvrij opgeslagen.

Veiligheid:

Het verdient aanbeveling tijdens de verwerking van Strikolith Façade de ogen en huid met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen afdoende te beschermen.
Indien Strikolith Façade in contact komt met de ogen deze direct spoelen met overvloedig schoon water (ca. 15 min.)
Nadien arts raadplegen.

Strikolith Façade

Bijzonderheden:

Strikolith Facade met verschillende chargenummers voor gebruik onderling goed mengen. Bouwdelen die niet met Strikolith Facade worden afgewerkt vooraf maskeren met papier en plakband. Deze direct na het aanbrengen van de Strikolith Facade verwijderen. Het bijmengen van niet voorgeschreven toeslagstoffen is niet toegestaan. Niet verwerken beneden een ondergrond- en luchttemperatuur van + 5° C of te verwachten vorst. Door de samenstelling van het product is het niet mogelijk om voor Strikolith Facade op kleur een kleurgarantie af te geven. Het is mogelijk dat kleuren afwijken van de gekozen kleur. Emmers en charges onderling mengen voor een mooi, egaal kleurresultaat.