

Strikolith Deco Top binnen/buiten

Productnaam:

Strikolith Deco Top binnen/buiten

Samenstelling:

Hoogwaardige fabrieksmatig samengestelde afbouwverf op basis van een hoogwaardig dispersiebindmiddel, in combinatie met geselecteerde hulpstoffen en pigmenten. Hierdoor wordt een goede verwerkbaarheid, een optimale dekking, een hoge witheidsgraad en een hoge alkali resistentie gerealiseerd.

Eigenschappen:

- Hoge dekking
- Uitstekende hechting
- Schrobvast en goed reinigbaar
- Fraai mat uiterlijk
- Gemakkelijk handmatig en machinaal verwerkbaar
- Spettert nauwelijks
- Spanningarm, oplosmiddelvrij en reukarm
- Schrobvastheid klasse: 2

Kleuren:

Wit en kleuren volgens Strikolith kleurstemmingenwaaier en vele andere kleursystemen

Toepassing:

Bestemd voor het binnen en beschut buiten afwerken van nieuw en bestaand beton, kalkzandsteen, baksteen, gipskarton- en cementgebonden platen en gips- en minerale mortels. Daarnaast uitermate geschikt voor het overschilderen van licht verontreinigde ondergronden.

Technische gegevens:

Classificering volgens EN normering 13300

- Glans: Mat
- Fijnheid: Fijn
- Overschilderbaar na: 4 - 6 uur
- Schrobvastheid klasse: 2 (goed reinigbaar)
- Afstelling Airless machine: nozzle 0,0017-0,0019", Druk ca. 200 bar

Voorbehandeling ondergrond:

Ondergronden behoren droog, vast en schoon te zijn. Oude loszittende pleister- en verflagen grondig verwijderen. Vetaanslag en andere verontreinigingen volledig verwijderen met Strikolith Strikoclean. Sterk zuigende en zanderige ondergronden eerst in voldoende mate behandelen met (verdunde) Strikolith Diepgrond en laten drogen.

Verwerking:

De eerste laag maximaal met 5% leidingwater verdund, aanbrengen met blokkwast, vachtroller of airless spuitapparaat. Na voldoende droging een tweede laag maximaal verdund met 2% leidingwater, aanbrengen. Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Verbruik:

5 - 8 m² per liter per laag. Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.

Verpakking:

10 ltr in kunststof emmers.

Strikolith Deco Top binnen/buiten

Opslag:

Koel, vorstvrij en luchtdicht opgeslagen ca. 1 jaar houdbaar.

Veiligheid:

Het verdient aanbeveling om alle relevante lichaamsdelen met behulp van adequate beschermingsmiddelen te beschermen. Indien Deco Top in contact komt met de ogen deze direct spoelen met overvloedig schoon water (ca. 15 min.). Nadien arts raadplegen. Voor meer informatie zie het Strikolith veiligheidsblad.

Bijzonderheden:

Strikolith afbouwverven op kleur voor gebruik goed mengen om mogelijke kleurverschillen te voorkomen. Bouwdelen die niet behandeld worden, in voldoende mate beschermen. Niet verwerken en laten drogen beneden een ondergrond- en omgevingstemperatuur van hoger dan 5° C.

Strikolith afbouwverven hebben in normale omstandigheden 7 tot 10 dagen om de definitieve doorharding te behalen. De ondergrond dient hiervoor wel volledig doorgedroogd te zijn. Wanneer de verf op bijvoorbeeld een verse gipsgebonden ondergrond wordt aangebracht, kan deze doorharding vele malen langer in beslag nemen.