

Seifert Dunbedmortel

Productnaam:

Seifert Dunbedmortel

Toepassing:

De gebruiksklare, industrieel vervaardigde waterwerende Seifert dunbedmortel is bestemd voor het dun metselen van stenen met een voegdikte tussen 4 en 8 mm.

Verwerking:

Verwerkingstemperatuur: + 3°C tot + 27°C.

Max. gebruiksduur bij + 20°C: 2 uur na het aanmaken. Bij lagere temperaturen duurt de binding en verharding langer en werken de pigmenten langer in de mortel; bij hogere temperaturen en/of wind verkorten de bindings- en verhardingsduur en werken de pigmenten minder in de mortel.

Niet aanbrengen op uitdruipende, bevroren of ontdooiende ondergronden of bij vorst- en regenrisico binnen 48 uur; dit om de kans op uitbloeiingen te verminderen.

Meng de dunbedmortel (min. 3 minuten) bij voorkeur mechanisch in een dwangmenger met een roterende kuip* (of manueel gedurende min. 5 minuten) tot een homogene en klontervrije massa: 1 zak van 25 kg met ± 3,75 liter zuiver water tot de geschikte consistentie bekomen wordt (steeds dezelfde hoeveelheid water toevoegen per zak). De exacte hoeveelheid water is afhankelijk van de weersomstandigheden en de porositeit van de stenen.

Dunbedmortel kan aangebracht worden met behulp van een truweel, een spuitzak een mechanische pomp of de manuele mortelpomp van Seifert. De stenen moeten min. $\frac{3}{4}$ bedekt zijn met dunbedmortel.

Niet gebruiken bij toepassingen onder water.

Meng geen oude dunbedmortel met verse dunbedmortelspecie.

Indien de binding van de mortel is ingetreden mag er geen water meer aan het mengsel toegevoegd worden.