

Seifert Doorstrijkmortel

Productnaam:

Seifert Doorstrijkmortel

Toepassing:

De gebruiksklare "stofarme" Seifert doorstrijk-/metselmortel bevat hydraulische bindingen en bepaalde granulaten en is bestemd voor verschillende soorten metselwerk in bakstenen en betonblokken met een voegdikte tussen 8 en 12 mm.

Verwerking:

Verwerkingstemperatuur: + 5°C tot + 27°C.

Max. gebruiksduur bij 20°C: 2 uur na het aanmaken. Bij lagere temperaturen duurt de binding en verharding langer en werken de pigmenten langer in de mortel; bij hogere

temperaturen en/of wind verkorten de bindings- en verhardingsduur en werken de pigmenten minder in de mortel.

Niet aanbrengen op uitdruipende, bevroren, ontdooiende ondergronden of bij vorst- of regenrisico binnen de 48 uur.

Niet voegen in volle zon, bij (slag)regen zonder bescherming van de gevel.

Meng ± 75 % van uw zak doorstrijk-/metselmortel met ± 3,5 l. zuiver water (steeds dezelfde hoeveelheid water toevoegen per zak om kleurverschillen te vermijden).

Voeg tijdens het mengen, bij voorkeur mechanisch gedurende min. 3 minuten, het restant van de doorstrijk-/metselmortel toe tot de gewenste homogene consistentie bekomen

wordt. Bij handmatig mengen dient minstens 5 min. intensief gemengd te worden.

Het product kan aangebracht worden met behulp van een truweel. De mortel moet binnen de 2 uren na aanmaak verwerkt worden.

GEEN zand of dergelijke toevoegen om de productgarantie te vrijwaren.

Meng geen oude doorstrijk-/metselmortel met verse mortelspecie.