

Strikolith Deco Dry Anti-condensatieverf

Productnaam:

Strikolith Deco Dry Anti-condensatieverf

Samenstelling:

Strikolith Deco Dry is een watergedragen verf en bevat micro-technologie in de vorm van holle glaskralen, met een grootte van 50um en een breeksterkte van 500 psi.

Eigenschappen:

Strikolith Deco Dry is een watergedragen verf, die thermisch isolerend en waterafstotend is. De holle glaskralen fungeren als miniatuur 'thermosflessen', blokkeren thermische energie door deze af te wijzen van de wanden. Strikolith Deco Dry verhoogt de wandtemperatuur en verkleint daarmee de kans dat er condensatie optreedt. Daarmee worden de wanden beschermd tegen condensatie, wat vocht en dus schimmelgroei beperkt. Door de toevoeging van de zeer fijne glaskralen heeft Deco Dry een licht gestructureerd uiterlijk.

Kleuren:

Standaard wit

Toepassing:

Strikolith Deco Dry wordt binnen toegepast in vochtige ruimtes, zoals badkamers, keukens, bijkeukens en specifieke koudebruggen op wanden of plafonds. Strikolith Deco Dry kan worden overgeschilderd of worden behangen zonder dat de thermische werking van de verf afneemt.

Technische gegevens:

- Uiterlijk: Zeer licht gestructureerd
- Gemengde dichtheid: 0.77 kg / m³
- Aantal benodigde lagen: 2
- Droogtijd: 2-4 uur
- Minimale aanbrengtemperatuur: 5 ° C
- Maximale gebruikstemperatuur: 30 ° C

Voorbehandeling ondergrond:

De ondergrond moet draagkrachtig zijn en vrij van stof, losse delen, bekistingolie, vocht, schimmel of andere verontreinigingen die de hechting ongunstig kunnen beïnvloeden.

Verwerking:

Bij het openen van de emmer roer voorzichtig om ervoor te zorgen dat de glaskralen gelijkmatig door de verf worden verdeeld. Mix de verf handmatig om de glaskralen heel te laten..

Strikolith Deco Dry is ontworpen voor eenvoudige handmatige toepassing. Aanbrengen in 2 lagen. Laat 2-4 uur tussen het aanbrengen van de lagen.

Verbruik:

Ca. 4-5 m² per liter. Verbruik is sterk afhankelijk van de ondergrond en applicatie.

Verpakking:

5 ltr in kunststof emmer.

Opslag:

12 maanden in gesloten, originele verpakking, droog en vorstvrij.

Veiligheid:

Het verdient aanbeveling tijdens de verwerking de ogen en huid met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen afdoende te beschermen. Indien Strikolith Deco Dry in contact komt met de ogen deze direct spoelen met overvloedig schoon water (ca. 15 min.) Nadien arts raadplegen. Raadpleeg het veiligheidsblad voor meer veiligheidsinformatie.

Strikolith Deco Dry Anti-condensatieverf

Bijzonderheden:

In geval van twijfel over de ondergrond, raadpleeg onze adviseur. Het bijmengen van toeslagstoffen is niet toegestaan. De door ons gegeven adviezen en werkmethoden worden altijd doorgegeven in goed vertrouwen en in functie van de laatste ontwikkelingen van onze producten. Wij garanderen een constante kwaliteit van onze producten, maar kunnen nooit enige aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de toepassing ervan.