

Strikotherm UNI-C Pleisterplaat

Productnaam:

Strikotherm UNI-C Pleisterplaat

Eigenschappen:

Strikotherm UNI-C Pleisterplaat is een lichtgewicht vezel versterkte cementgebonden plaat, geschikt voor vele toepassingen. De UNI-C Pleisterplaat kan zowel binnen als buiten worden toegepast en is vocht- en schimmelwerend, licht in gewicht, makkelijk te bewerken, water- en brandbestendig en geluidsisolerend.

UNI-C 10 mm

- Steunplaat voor Strikotherm gevelisolatiesystemen
- Steunplaat voor tegels (binnen)

UNI-C 12 mm

- Steunplaat voor stucwerk en/of steenstrips FLEX (dun mineraal)
- Steunplaat voor keramische steenstrips

Kleuren:

grijs

Technische gegevens:

- Afmeting: 2400x1200x12 mm (2,88 m²) Afmeting: 2400x1200x10 mm (2,88 m²)
- Gewicht: 10 mm = ca. 9,7 kg/m² (ca. 27,9 kg per plaat) Gewicht: 12 mm = ca. 11,6 kg/m² (ca. 33,4 kg per plaat)
- Brandklasse: Classificatie onbrandbaar, klasse A1.
- Waterdampdiffusieweerstand μ : 54
- Geluidsisolatie: $R_w = 32$ dB.
- Warmtegeleiding: 0.20 W/mK
- Buigweerstand: 5,8 MPa
- E-Module: 1043 MPa
- Compressie sterkte: 6,7 MPa
- Buigradius: > 2 m
- Dikte tolerantie +/- 10%, gemeten 10 cm vanaf de plathoek

Ondergrond:

Strikotherm UNI-C Pleisterplaten zijn toepasbaar op hout-, aluminium- en stalen ondergrondconstructies. De randvoorwaarden en montage-instructies zijn opgenomen in Strikotherm Publicatie 44-1 Monteren UNI-C Pleisterplaten.

Voor metal stud draagconstructies dient te allen tijde een projectgebonden advies te worden aangevraagd.

Raadpleeg altijd de Strikotherm publicaties waarin per toepassingsgebied de randvoorwaarden, uitgangspunten en montagevoorschriften zijn opgenomen.

Verwerking:

Strikotherm UNI-C Pleisterplaten zijn te bewerken met een stanleymes en/of (cirkel)zaag(machine).

Voor verschillende ondergrondconstructies (hout, aluminium en/of staal) moeten systeemgebonden Strikotherm schroeven worden toegepast.

Strikotherm UNI-C Pleisterplaten met de ruwe zijde naar buiten monteren.

Bij de toepassing als steunplaat voor stucwerk en/of steenstrips FLEX dienen de platen met een afstand van 3 mm tot maximaal 4 mm ruimte (plaatnaden) te worden gemonteerd.

De plaatnaden vooraf vullen met Strikotherm GW-Plus of GW-O2 Hecht- en grondmortel waarna het Strikotherm Zelfklevende gaasband moet worden ingebed met een overlap van minimaal 50 mm.

Strikotherm UNI-C platen zijn NIET toepasbaar als waterafdichtende platen (zgn. weather defence boards).

Indien Strikotherm UNI-C platen in een buitensituatie worden toegepast moeten de platen altijd worden voorzien van een waterdichte coating.

Strikotherm UNI-C Pleisterplaat

Verbruik:

1,05 m² per m².

Verpakking:

1/2 pallet = 20 stuks (57,6 m²) of volle pallet = 40 stuks (115,2 m²).

Opslag:

Koel, vorstvrij en droog opslaan.

Veiligheid:

Raadpleeg het Strikolith veiligheidsblad.