

Strikolith Spachtelpleister ENIGMA

Productnaam:

Strikolith Spachtelpleister ENIGMA

Samenstelling:

Hoogwaardige, fabrieksmatig samengestelde spachtelpleister op basis van een hoogwaardig dispersiebindmiddel. Hulp- en vulstoffen voor een goede verwerkbaarheid en een volle en regelmatige structuur

Kleuren:

Wit en Strikolith Kleurenwaaier

Toepassing:

De Spachtelpleister Enigma wordt binnen toegepast als hoogwaardige decoratieve pleisters met een egale en dichte structuur. Het eindresultaat betreft een rustig en regelmatig korrelig oppervlak.

Ondergrond:

Oude en loszittende pleister- en verflagen grondig verwijderen. Vetaanslag en andere verontreinigingen eerst verwijderen met een reinigingsmiddel. Bij toepassing binnen: sterk zuigende en gipsgebonden ondergronden (bijvoorbeeld gipsblokken) eerst behandelen met één laag Strikolith Diepgrond. Poederende en zanderige ondergronden behandelen met twee lagen Diepgrond, nat in nat aangebracht. Grote reparaties uitvoeren met een hechtgips. Kleine reparaties en ruwe ondergronden repareren en overpleisteren met Spacks Handpleister (eventueel gemengd met hechtgips) of Strikolith Facade. Reparaties altijd volledig laten drogen.

Verwerking:

Spachtelpleister Enigma binnen intensief mengen. Met behulp van een roestvaststalen spaan gelijkmatig op korreldikte aanbrengen. Aansluitend met een plastic structuurspan de korrels goed en gelijkmatig verdelen. Na enige droging de Spachtelpleister Enigma binnen enkel nog wat 'fatsoeneren'. Door de unieke eigenschappen/samenstelling van de Spachtelpleister Enigma binnen is een wat langere droogtijd van toepassing. Door dezelfde unieke eigenschappen kan volstaan worden met 1 maal structuren, waarna het geheel enkel nog dient te worden 'gefatsoneerd' (licht nalopen/vlakken). Gereedschappen direct na gebruik reinigen met water.

Verbruik:

Korrelgrootte 1,0mm = ca. 2,0 kg per m². Korrelgrootte 1,2mm = ca. 2,5 kg per m².

Verpakking:

15kg

Opslag:

Koel, vorstvrij en in originele, gesloten verpakking opgeslagen ca. 1 jaar houdbaar.

Veiligheid:

Het verdient aanbeveling tijdens de verwerking van sierpleisters de ogen en huid met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen afdoende te beschermen. Indien sierpleister in contact komt met de ogen deze direct spoelen met overvloedig schoon water (ca. 15 min.) Nadien arts raadplegen.

Bijzonderheden:

Spachtelpleister Enigma binnen met verschillende chargenummers voor gebruik onderling goed mengen. Bouwdelen die niet met Spachtelpleister Enigma binnen worden afgewerkt vooraf maskeren met papier en plakband. Deze direct na het aanbrengen van Spachtelpleister Enigma binnen verwijderen. Het bijmengen van niet voorgeschreven toeslagstoffen is niet toegestaan. Niet verwerken beneden een ondergrond- en luchttemperatuur van +5° C of te verwachten vorst.