

Strikolith Deco Isogrondeer

Productnaam:

Strikolith Deco Isogrondeer

Samenstelling:

Hoogwaardige fabrieksmatig samengestelde afbouwverf op basis van een isolerend dispersiebindmiddel, in combinatie met geselecteerde hulpstoffen en pigmenten. Hierdoor wordt een goede verwerkbaarheid, een optimale dekking, een groot isolerend vermogen gerealiseerd.

Kleuren:

Wit en beperkt aantal lichte kleuren.

Toepassing:

Bestemd voor het binnen behandelen van verontreinigde ondergronden zoals beton, kalkzandsteen, baksteen, gipskarton- en cementgebonden platen en gips- en minerale mortels. Daarnaast toepasbaar als tussenlaag voor een verdere afwerking op verontreinigde ondergronden.

Technische gegevens:

- Dichtheid: ca. 1,2 kg/dm³
- PH-waarde: ca. 9
- Viscositeit: ca. 16.000 mPa.s
- Glans: Semi- glans
- Dekkracht: 4
- Schrobvastheid: 1
- Fijnheid: Fijn
- Overschilderbaar na: 24 uur

Ondergrond:

Ondergronden behoren droog, vast en schoon te zijn. Oude loszittende pleister- en verflagen grondig verwijderen. Vetaanslag en andere verontreinigingen volledig verwijderen met Strikolith Strikoclean. Sterk zuigende en zanderige ondergronden eerst in voldoende mate behandelen met Strikolith Diepgrond en laten drogen.

Verwerking:

De eerste laag Deco Isogrondeer maximaal met 2% leidingwater verdund, aanbrengen met blokkwast, vachtroller of spuitapparatuur. Na voldoende droging een tweede laag Deco Isogrondeer maximaal verdund met 2% leidingwater, aanbrengen. Bij een verdere afwerking is een volledige droging van de Deco Isogrondeer een voorwaarde voor een goed eindresultaat. Het isolerend vermogen neemt af bij verdunning, lage temperaturen en een hoge relatieve luchtvochtigheid. Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Verbruik:

Ca. 5 – 7 m² per liter per laag. Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.

Opslag:

Koel, vorstvrij en luchtdicht opgeslagen ca. 1 jaar houdbaar.

Veiligheid:

Het verdient aanbeveling om alle relevante lichaamsdelen met behulp van adequate beschermingsmiddelen te beschermen. Indien Deco Isogrondeer in contact komt met de ogen deze direct spoelen met overvloedig schoon water (ca. 15 min.) Nadien arts raadplegen. Voor meer informatie zie het veiligheidsblad.

Bijzonderheden:

Deco Isogrondeer op kleur voor gebruik goed mengen om mogelijke kleurverschillen te voorkomen. Bouwdelen die niet behandeld worden, in voldoende mate beschermen. Niet verwerken en laten drogen Beneden een ondergrond- en omgevingstemperatuur van + 5° C.

Strikolith Deco Isogrondeer
