

Strikolith Deco Primer

Productnaam:

Strikolith Deco Primer

Samenstelling:

Watergedragen, oplosmiddel vrije primer op acrylaat basis.

Eigenschappen:

- Watergedragen
- Uitstekende dekking, nivelleert daardoor bonte en gekleurde ondergronden.
- Zorgt voor een betere dekking en hechting van de muurverf.
- Oplosmiddel vrij en geurarm.
- Zuigingsverschillen nivellerend.
- Voorkomt glansverschillen.
- Overschilderbaar met latex en synthetische muurverven.
- Matte witte kleur.
- Weinig spatter bij rollen met vachtroller.

Kleuren:

Lichte kleuren.

Toepassing:

Op schone, droge draagkrachtige (stof vrij) mineralen en geverfde ondergronden. Ter opheffing van lichte zuigingsverschillen, kleurbontheid en glansverschillen in de eindlaag.

Technische gegevens:

- Acrylaat: dispersie
- Pigmenten: Titaandioxide (rutiel) en minerale vulstoffen.
- Oplosmiddel: Water
- Vaste stof: $\pm 50,5\%$
- Soortelijk gewicht: $\pm 1,4$ kl/l
- Kleur: Wit
- Glansgraad: Mat
- Verdunning: Water, max 2% indien wenselijk.
- Rendement: $\pm 4-6$ m²/l per laag, afhankelijk van applicatie methode en zuiging ondergrond.
- Kleefvrij: Na ongeveer 1-2 uur afhankelijk van temperatuur, Relatieve vochtigheid en ondergrond.
- Overschilderbaar: Na ten minste 6 uur.
- Houdbaarheid: In ongeopende verpakking op een droge, koele en vorstvrije opslag minimaal 1 jaar.

Voorbehandeling ondergrond:

Bij het overschilderen van glanzende synthetische muurverven licht schuren. Vervuilde ondergronden schoonmaken. Poederende laag zoveel mogelijk verwijderen en fixeren met Strikolith diepgrond. Slecht hechtende en veegvast verglagen verwijderen.

Verwerking:

Verf voor gebruik goed mengen. Aanbrengen met vachtroller, blokkwast of airless spuit. Maximaal verdunnen met 2% water indien nodig. Reiniging gereedschap met water. Niet beneden 5°C verwerken.

Verbruik:

$\pm 4-6$ m²/l per laag, afhankelijk van applicatie methode en zuiging ondergrond.

Verpakking:

5 en 10 Ltr in kunststof emmer.

Strikolith Deco Primer

Opslag:

In ongeopende verpakking op een droge, koele en vorstvrije opslag minimaal 1 jaar.

Veiligheid:

Zie hiervoor het Veiligheidsinformatie blad.