

Strikolith Deco Deck

Productnaam:

Strikolith Deco Deck

Samenstelling:

Hoogwaardige fabrieksmatig samengestelde afbouwverf op basis van een hoogwaardig dispersiebindmiddel, in combinatie met geselecteerde hulpstoffen en pigmenten. Hierdoor wordt een goede verwerkbaarheid, een optimale dekking, een hoge witheidsgraad en een hoge alkali resistentie gerealiseerd.

Eigenschappen:

- Schrobvastheidsklasse 3. Dekkracht klasse 2
- Allround hoogstaande muurverf
- Geurarm
- Hoge witheidsgraad
- Kras-, stoot- en schrobvast
- Goed reinigbaar
- Gemakkelijk verwerkbaar met roller en kwast en spettert nauwelijks
- Prima dekking en alkalibestendig
- Geeft een regelmatig en egaal eindresultaat
- Dampopen, oplosmiddelvrij en reukarm

Kleuren:

Verkrijgbaar in lichte kleuren.

Toepassing:

Bestemd voor het binnen afwerken van nieuw en bestaand beton, kalkzandsteen, baksteen, gipskarton- en cementgebonden platen en gips- en minerale mortels. Daarnaast uitermate geschikt voor alle normale muurverf werkzaamheden binnenshuis.

Technische gegevens:

- Classificering volgens EN normering 13300
- Dichtheid: ca. 1,5 kg/dm³
- PH-waarde: ca. 8
- Viscositeit: ca. 19.000 mPa.s
- Glans: Mat
- Dekkracht: 2
- Schrobvastheid: 3
- Fijnheid: Fijn
- Overschilderbaar na: 6 uur

Ondergrond:

Ondergronden behoren droog, vast en schoon te zijn. Oude loszittende pleister- en verflagen grondig verwijderen. Vetaanslag en andere verontreinigingen volledig verwijderen met Strikolith Strikoclean. Sterk zuigende en zanderige ondergronden eerst in voldoende mate behandelen met Strikolith Diepgrond en laten drogen.

Verwerking:

De eerste laag Deco Deck maximaal met 5% leidingwater verdund, aanbrengen met blokkwast, vachtroller of airless spuitapparaat. Na voldoende droging een tweede laag Deco Deck maximaal verdund met 2% leidingwater, aanbrengen. Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Verbruik:

Ca. 5 m² per liter per laag. Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.

Verpakking:

5 en 10 ltr in kunststof emmers.

Strikolith Deco Deck

Opslag:

Koel, vorstvrij en luchtdicht opgeslagen ca. 1 jaar houdbaar.

Veiligheid:

Het verdient aanbeveling om alle relevante lichaamsdelen met behulp van adequate beschermingsmiddelen te beschermen. Indien Deco Deck in contact komt met de ogen deze direct spoelen met overvloedig schoon water (ca. 15 min.) Nadien arts raadplegen. Voor meer informatie zie het Strikolith veiligheidsblad.

Bijzonderheden:

Strikolith afbouwverven op kleur voor gebruik goed mengen om mogelijke kleurverschillen te voorkomen. Bouwdelen die niet behandeld worden, in voldoende mate beschermen. Niet verwerken en laten drogen beneden een ondergrond- en omgevingstemperatuur van + 5° C.

Strikolith afbouwverven hebben in normale omstandigheden 7 tot 10 dagen om de definitieve doorharding te behalen. De ondergrond dient hiervoor wel volledig doorgedroogd te zijn. Wanneer de verf op bijvoorbeeld een verse gipsgebonden ondergrond wordt aangebracht, kan deze doorharding vele malen langer in beslag nemen.