

# Strikolith Voorstrijk Universeel

**Productnaam:**

Strikolith Voorstrijk Universeel

**Samenstelling:**

Hoogwaardig, fabrieksmatig samengesteld voorstrijkmiddel op basis van een hoogwaardig dispersiebindmiddel. Hulpstoffen ter verbetering van het stabiliserend vermogen en kwartshoudende vulstoffen.

**Eigenschappen:**

Vorstrijk Universeel is een kwartshoudend, gepigmenteerd voorstrijkmiddel met een stabiliserend vermogen. Voorstrijk is buiten en binnen toepasbaar. Voorstrijk Universeel is een essentiële basiscomponent in de opbouw van een duurzaam kunstharsgebonden pleistersysteem. Voorstrijk Universeel vormt een uitstekende hechtbrug, is blijvend elastisch, dampdoorlatend, weersbestendig en slaggeëndicht.

**Kleuren:**

Natuurlijk of volgens de Strikolith kleurstemmingen waaier.

**Toepassing:**

Vorstrijk Universeel wordt toegepast op minerale ondergronden, als hechtbrug voor Strikolith hecht, hand- en machinegipsen, en kunstharsgebonden Sier- en Spachtelpleisters.

Vorstrijk Universeel bij een kunstharsgebonden afwerking altijd aanbrengen in de kleur van de gekozen eindafwerking.

**Technische gegevens:**

- S.G: ca. 1.5 g/cm<sup>3</sup>.
- PH-waarde: ca. 7 - 9.
- Viscositeit: 10.000 mPa.s.

**Ondergrond:**

Oude, stoffige, vuile en loszittende pleister- en verflagen grondig verwijderen. Vetaanslag en andere verontreinigingen verwijderen met Strikoclean.

Bij toepassing binnen: sterk zuigende ondergronden en gipsgebonden ondergronden (bijvoorbeeld gipsblokken) eerst behandelen met één laag Strikolith Diepgrond. Poederende en zanderige ondergronden behandelen met twee lagen Strikolith Diepgrond, nat in nat aangebracht.

Bij toepassing buiten: reparaties afhankelijk van de aard en kwaliteit van de ondergrond uitvoeren met een geëigende Strikocem minerale pleister. Indien bij reparaties, of bij het volledig overpleisteren van de ondergrond, kalkhoudende producten zijn toegepast dient voldoende droogtijd in acht genomen te worden.

Voor aanbrengen van een verdere kunstharsgebonden eindafwerking, na volledige droging het geheel voorbehandelen met één laag Strikolith Diepgrond.

Universele Voorstrijk als hechtbrug voor een verdere gipsgebonden pleisterlaag reduceert en egaliseert (sterke) zuiging vanuit de ondergrond, en zorgt tevens voor oppervlaktevergroting/hechting.

Bij te sterke zuiging, verschil in zuiging, en/of poederende ondergronden kan het aan te bevelen zijn vooraf een Strikolith Diepgrond aan te brengen.

**Verwerking:**

Vorstrijk Universeel verdund met een blokkwast of roller aanbrengen. Hiertoe de Voorstrijk met max. 5% leidingwater verdunnen. Voorstrijk bij een toepassing van sierpleisters altijd aanbrengen in de kleur van de afwerklaag. Droogtijd minimaal 24 uur. Kwasten en gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

**Verbruik:**

Ca. 350 gram per m<sup>2</sup>, afhankelijk van de ondergrond.

**Verpakking:**

8 en 22kg in kunststof emmer.

---

## Strikolith Voorstrijk Universeel

---

**Opslag:**

Koel en vorstvrij opgeslagen ca. 1 jaar houdbaar.

**Veiligheid:**

Het verdient aanbeveling tijdens de verwerking van voorbehandelingsproducten de ogen, neus, mond en huid met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen afdoende te beschermen. Indien Voorstrijk in contact komt met de ogen deze direct spoelen met overvloedig schoon water (ca. 15 min.) Nadien arts raadplegen.

Voor meer informatie zie het Strikolith veiligheidsblad.

**Bijzonderheden:**

Bouwdelen die niet met Voorstrijk moeten worden behandeld vooraf maskeren met papier en plakband. Deze direct na het verwerken van de Voorstrijk verwijderen. Niet verwerken beneden een ondergrond- en luchttemperatuur van + 5° C of te verwachten vorst.