

Strikolith Gipsgrond

Productnaam:

Strikolith Gipsgrond

Samenstelling:

Hoogwaardig, fabrieksmatig samengesteld gronderingsmiddel op basis van een hoogwaardig dispersiebindmiddel en hulpstoffen ter verbetering van de hechting en het stabiliserend vermogen.

Eigenschappen:

Oplosmiddelvrij gronderingsmiddel met een sterk impregnerend vermogen. Gipsgrond is alleen binnen toepasbaar. Strikolith Gipsgrond is een essentiële basiscomponent in de opbouw van Strikolith pleistersystemen en heft zuigingsverschillen op waardoor de (gips)pleisters gelijkmatig en volledig kunnen afbinden.

Kleuren:

Transparant geel.

Toepassing:

Strikolith Gipsgrond wordt toegepast op sterk en/of onregelmatig zuigende ondergronden. Strikolith Gipsgrond kan tevens worden aangebracht indien bij relatief hoge temperaturen gewerkt moet worden.

Technische gegevens:

- S.G: ca. 1,0 g/cm³.
- pH-waarde: ca. 8 - 10.
- Viscositeit: ca. 6000 mPa.s.

Voorbehandeling ondergrond:

Oude, stoffige, vuile en loszittende pleister- en verflagen grondig verwijderen. Vetaanslag en andere verontreinigingen verwijderen met Strikolith Strikoclean. Indien de ondergrond erg stoffig is het geheel eerst voorbehandelen met Strikolith Diepgrond.

Ondergrond:

De ondergrond moet draagkrachtig en stabiel zijn, vrij van stof, losse delen, bekistingolie, vocht of andere verontreinigingen die de hechting negatief kunnen beïnvloeden.

Verwerking:

Strikolith Gipsgrond, afhankelijk van de aard en zuiging van de ondergrond, verdund met een blokkwast, roller of spuit aanbrengen.

Mengverhouding: Strikolith Gipsgrond: leidingwater.

Sterk zuigende ondergronden: onverdund tot 1 : 2

Normaal zuigende ondergronden: max. 1 : 3

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water. Droogtijd minimaal 6-8 uur afhankelijk van temperatuur, zuiging ondergrond en luchtvochtigheid.

Verbruik:

Ca. 100 ml per m², (onverdund) afhankelijk van de ondergrond.

Verpakking:

Kunststof emmer van 15 liter.

Opslag:

Koel, vorstvrij en luchtdicht opgeslagen ca. 1 jaar houdbaar.

Strikolith Gipsgrond

Veiligheid:

Het verdient aanbeveling tijdens de verwerking van voorbehandelingsproducten de ogen, neus, mond en huid met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen afdoende te beschermen. Indien Gipsgrond in contact komt met de ogen deze direct spoelen met overvloedig schoon water (ca. 15 min.) Nadien arts raadplegen. Voor meer informatie zie het Strikolith veiligheidsblad.

Bijzonderheden:

De niet te behandelen bouwdelen vooraf maskeren met papier en plakband. Deze direct na het aanbrengen van de Gipsgrond verwijderen. Niet verwerken beneden een ondergrond- en luchttemperatuur van + 5° C of te verwachten vorst. Het bijmengen van niet voorgeschreven toeslagstoffen is niet toegestaan.