

Strikolith Gipskontakt

Productnaam:

Strikolith Gipskontakt

Samenstelling:

Hoogwaardig, fabrieksmatig samengesteld voorstrijkmiddel op basis van een hoogwaardig dispersiebindmiddel en hulp- en kwartshoudende vulstoffen ter verbetering van de hechting en de oppervlakte structuur.

Eigenschappen:

Kant en klaar voorstrijkmiddel met een oppervlakte vergrotend vermogen waardoor de hechting wordt verbeterd. Gipskontakt is alleen toepasbaar. Strikolith Gipskontakt is een essentiële basiscomponent in de opbouw van Strikolith gipspleisters en verzorgt een uitstekende hechtbrug op gladde en slecht zuigende ondergronden.

Toepassing:

Strikolith Gipskontakt wordt toegepast op zwakzuigende en gladde ondergronden die met Strikolith gipspleisters moeten worden afgewerkt.

Technische gegevens:

- S.G: ca. 1.5 g/cm³
- PH-waarde: ca. 7 - 9
- Viscositeit: 5000 - 7000 m Pa.s

Voorbehandeling ondergrond:

Oude, stoffige, vuile en loszittende pleister- en verflagen grondig verwijderen. Vetaanslag en andere verontreinigingen verwijderen met Strikolith Strikoclean. Poederende ondergronden vooraf altijd voorbehandelen met Strikolith Diegrond.

Ondergrond:

De ondergrond moet draagkrachtig en stabiel zijn, vrij van stof, losse delen, bekistingolie, vocht of andere verontreinigingen die de hechting negatief kunnen beïnvloeden.

Verwerking:

Gipskontakt, op slecht zuigende en relatief gladde oppervlakken zoals bijv. beton, onverdund met een blokkwast, roller of spuit aanbrengen. Tijdens de verwerking de Gipskontakt regelmatig goed doorroeren. Kwasten en gereedschap direct na gebruik reinigen met water. Droogtijd minimaal 24 uur.

Verbruik:

Ca. 250 gram per m², afhankelijk van de ondergrond.

Verpakking:

20 kg in kunststof emmer.

Opslag:

Koel en vorstvrij en luchtdicht opgeslagen ca. 1 jaar houdbaar.

Veiligheid:

Het verdient aanbeveling tijdens de verwerking van voorbehandelingsproducten de ogen, neus, mond en huid met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen afdoende te beschermen. Indien Gipskontakt in contact komt met de ogen deze direct spoelen met overvloedig schoon water (ca. 15 min.) Nadien arts raadplegen. Voor meer informatie zie het Strikolith veiligheidsblad.

Bijzonderheden:

De niet te behandelen bouwdelen vooraf maskeren met papier en plakband. Deze direct na het aanbrengen van de Gipskontakt verwijderen. Niet verwerken beneden een ondergrond- en luchttemperatuur van + 5° C of te verwachten vorst. Het bijmengen van niet voorgeschreven toeslagstoffen is niet toegestaan.

Strikolith Gipskontakt
