

Strikolith Ruwer

Productnaam:

Strikolith Ruwer

Samenstelling:

Hoogwaardig, fabrieksmatig samengesteld oplosmiddelvrij voorstrijkmiddel op basis van een hoogwaardig dispersiebindmiddel. Hulpstoffen ter verbetering van het stabiliserend vermogen, witte vulstoffen en kwartskorrels. Strikolith Ruwer binnen/ buiten is reukarm.

Eigenschappen:

Strikolith Ruwer is een kwartshoudend, gepigmenteerd voorstrijkmiddel met een stabiliserend vermogen. De Ruwer is tevens geschikt als afwerklaag en zowel binnen als buiten toepasbaar.

Strikolith Ruwer is een essentiële basiscomponent in de bouw van duurzame Strikolith kunstharsgebonden pleistersystemen. Strikolith Ruwer vormt een uitstekende hechtbrug, is blijvend elastisch en dampdoorlatend.

Kleuren:

Wit.

Toepassing:

Strikolith Ruwer wordt binnen en buiten toegepast op o.a. minerale ondergronden, gipsblokken, cellenbeton en gipskartonplaten als voorstrijkmiddel. Als eindafwerking op vlakke ondergronden geeft de Strikolith Ruwer een fraaie en decoratieve eindstructuur.

Technische gegevens:

- S.G.: ca. 1,6 g/cm³.
- PH-waarde ca.7 - 9.
- Viscositeit: 14000- 16000 m pa.s.

Voorbehandeling ondergrond:

Oude, stoffige, vuile en loszittende pleister- en verflagen grondig verwijderen. Vetaanslag en andere verontreinigingen verwijderen met Strikolith Strikoclean. Reparaties en/of oneffenheden in de ondergrond herstellen met Strikolith FP200 Hechtgips. Reparaties altijd volledig laten drogen.

Sterk zuigende ondergronden en gipsgebonden ondergronden eerst voorbehandelen met Strikolith Diepgrond. Poederende en zanderige ondergronden behandelen met twee lagen Strikolith Diepgrond, nat in nat aangebracht.

Ondergrond:

De ondergrond moet draagkrachtig en stabiel zijn, vrij van stof, losse delen, bekistingolie, vocht of andere verontreinigingen die de hechting negatief kunnen beïnvloeden.

Verwerking:

Strikolith Ruwer met een blokkwast of roller aanbrengen. Hiertoe de Ruwer met max. 5% leidingwater verdunnen. Strikolith Ruwer bij een toepassing als eindafwerking onverdund in twee lagen (nat in nat) aanbrengen. Stofdroog na ca. 1 uur, droogtijd ca. 6 uur. Kwasten en gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Verbruik:

Ca. 350 gram per m² per laag, afhankelijk van de ondergrond.

Verpakking:

15 kg in kunststof emmer.

Opslag:

Koel en vorst vrij opgeslagen ca. 1 jaar houdbaar.

Strikolith Ruwer

Veiligheid:

Het verdient aanbeveling tijdens de verwerking van voorbehandelingsproducten de ogen, neus, mond en huid met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen afdoende te beschermen. Indien Ruwer in contact komt met de ogen deze direct spoelen met overvloedig schoon water (ca. 15 min.) Nadien arts raadplegen. Voor meer informatie zie het Strikolith veiligheidsblad.

Bijzonderheden:

Bouwdelen die niet met Strikolith Ruwer moeten worden behandeld vooraf maskeren met papier en plakband. Deze direct na het verwerken van de Ruwer verwijderen. Niet verwerken beneden een ondergrond- en luchttemperatuur van $\pm 5^{\circ}$ C of te verwachten vorst. Strikolith Ruwer tijdens en na applicatie beschermen tegen weersinvloeden.