

# Strikolith Silicaatgrondeer

**Productnaam:**

Strikolith Silicaatgrondeer

**Samenstelling:**

Hoogwaardig, fabrieksmatig samengesteld gronderingsmiddel op basis van waterglas en een hoogwaardig dispersiebindmiddel. Hulp- en vulstoffen ter verbetering van het stabiliserend vermogen.

**Eigenschappen:**

Kant en klaar oplosmiddelvrij gronderingsmiddel met een sterk impregnerend en stabiliserend vermogen. Silicaatgrondeer is binnen en buiten toepasbaar. Silicaatgrondeer is een essentiële basiscomponent in de opbouw van minerale verfsystemen, zoals Strikolith Silicaatcoat. Silicaatgrondeer is dampdoorlatend en alkalibestendig.

**Kleuren:**

Transparant.

**Toepassing:**

Strikolith Silicaatgrondeer wordt toegepast op sterk of onregelmatig zuigende ondergronden. Strikolith Silicaatgrondeer is een essentiële basiscomponent voor Strikolith Silicaatcoat.

**Technische gegevens:**

- S.G: ca. 1,0 g/cm<sup>3</sup>.
- PH-waarde: ca. 11.

**Voorbehandeling ondergrond:**

Oude, stoffige, vuile en loszittende pleister- en verflagen grondig verwijderen. Vetaanslag en andere verontreinigingen verwijderen met Strikoclean.

**Ondergrond:**

De ondergrond moet draagkrachtig en stabiel zijn, vrij van stof, losse delen, bekistingolie, vocht of andere verontreinigingen die de hechting negatief kunnen beïnvloeden.

**Verwerking:**

Silicaatgrondeer onverdund met een blokkwast goed dekkend en kruislings aanbrengen. Op poreuze en zanderige ondergronden twee lagen Silicaatgrondeer nat in nat aanbrengen. Kwasten en gereedschap direct na gebruik reinigen met water. Droogtijd minimaal 72 uur.

**Verbruik:**

Ca. 200 per m<sup>2</sup> (ondergrond afhankelijk).

**Verpakking:**

10 liter in kunststof jerrycan.

**Opslag:**

Koel, vorstvrij en luchtdicht opgeslagen ca. 1 jaar houdbaar.

**Veiligheid:**

Het verdient aanbeveling tijdens de verwerking van voorbehandelingsproducten de ogen, neus, mond en huid met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen afdoende te beschermen. Indien Silicaatgrondeer in contact komt met de ogen deze direct spoelen met overvloedig schoon water (ca. 15 min.) Nadien arts raadplegen. Voor meer informatie zie het Strikolith veiligheidsblad.

## Strikolith Silicaatgrondeer

---

**Bijzonderheden:**

Niet verwerken beneden een ondergrond- en luchttemperatuur van + 8° C of te verwachten vorst, of boven 35 °C. De niet te behandelen bouwdelen vooraf maskeren met papier en plakband. Glas en metalen delen, vooral aluminium, goed afdekken. Strikolith Silicaatgrondeer tijdens en na applicatie beschermen tegen weersinvloeden. Het bijmengen van niet voorgeschreven toeslagstoffen is niet toegestaan.