

Strikolith Kalkcementgrond

Productnaam:

Strikolith Kalkcementgrond

Samenstelling:

Hoogwaardig, fabrieksmatig samengesteld gronderingsmiddel op basis van cellulosederivaten en hulpstoffen ter verbetering van het stabiliserend vermogen.

Eigenschappen:

Kant en klaar oplosmiddelvrij en niet filmvormend gronderingsmiddel met een impregnerend vermogen. Kalk-cementgrond is binnen en buiten toepasbaar. Kalkcementgrond is een essentiële basiscomponent in de opbouw van Strikocem minerale pleisters en heft zuigingsverschillen op waardoor de pleisters gelijkmatig en volledig kunnen afbinden. Kalkcementgrond is dampdoorlatend en wordt, na het aanbrengen van een minerale pleister, geheel 'in' het pleistersysteem opgenomen.

Kleuren:

Transparant.

Toepassing:

Kalkcementgrond wordt toegepast op sterk en/of onregelmatig zuigende ondergronden, en bij de verwerking tijdens relatief hoge temperaturen. Kalkcementgrond is een toepasbaar onder alle Strikocem kalk-, kalk-cement-, en cementgebonden pleisters.

Technische gegevens:

- S.G: ca. 1,0 g/cm³.
- PH-waarde: ca. 8 - 10.
- Viscositeit: 23000 - 25000 m Pa.s.

Voorbehandeling ondergrond:

Oude, stoffige, vuile en loszittende pleister- en verflagen grondig verwijderen. Vetaanslag en andere verontreinigingen verwijderen met Strikolith Strikoclean.

Ondergrond:

De ondergrond moet draagkrachtig en stabiel zijn, vrij van stof, losse delen, bekistingolie, vocht of andere verontreinigingen die de hechting negatief kunnen beïnvloeden.

Verwerking:

Kalkcementgrond, afhankelijk van de aard en zuiging van de ondergrond, verdund met een blokkwast, roller of spuit aanbrengen. Mengverhouding: Kalkcementgrond : leidingwater

Sterk zuigend metselwerk en cellenbeton: 1 : 2 tot 1 : 4

Normaal zuigend metselwerk en kalkzandsteen: 1 : 4 tot 1 : 6

Bij hoge temperaturen: 1 : 4.

De benodigde hoeveelheid water nooit in een keer toevoegen maar beetje bij beetje. Tijdens de verwerking regelmatig doorroeren. Strikolith Kalkcementgrond tijdens en na de verwerking beschermen tegen weersinvloeden. Kwasten en gereedschap direct na gebruik reinigen met water. Droogtijd minimaal 24 uur.

Verbruik:

Ca. 100 ml per m², (onverdund) afhankelijk van de ondergrond.

Opslag:

Koel en vorstvrij en luchtdicht opgeslagen ca. 1 jaar houdbaar.

Veiligheid:

Het verdient aanbeveling tijdens de verwerking van voorbehandelingsproducten de ogen, neus, mond en huid met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen afdoende te beschermen. Indien Kalk-cementgrond in contact komt met de ogen deze direct spoelen met overvloedig schoon water (ca. 15 min.) Nadien arts raadplegen. Voor meer informatie zie het Strikolith veiligheidsblad.

Strikolith Kalkcementgrond

Bijzonderheden:

De niet te behandelen bouwdelen vooraf maskeren met papier en plakband. Deze direct na het aanbrengen van de Kalkcementgrond verwijderen. Niet verwerken beneden een ondergrond- en luchttemperatuur van + 5° C of te verwachten vorst. Strikolith Kalkcementgrond tijdens en na applicatie beschermen tegen weersinvloeden. Het bijmengen van niet voorgeschreven toeslagstoffen is niet toegestaan.