

Strikolith Spachtelpleister SUBLIMA binnen

Productnaam:

Strikolith Spachtelpleister SUBLIMA binnen

Samenstelling:

Hoogwaardige, fabrieksmatig samengestelde spachtelpleister op basis van een hoogwaardig dispersiebindmiddel. Hulp- en vulstoffen voor een goede verwerkbaarheid en een volle en regelmatige structuur. Typen en korreldikten: 0.8 mm en 1.2 mm.

Eigenschappen:

Strikolith Spachtelpleister Sublima binnen is reukarm, kras- en stootvast, blijvend elastisch en dampdoorlatend. Strikolith Spachtelpleister Sublima binnen onderscheidt zich van andere sierpleisters door zijn:

- Uitermate lichte verwerking (zonder toevoeging van water)
- Extra volle eindstructuur
- Extra hoge witheidsgraad
- Duurzame kwaliteit (binnen toepassing)

Kleuren:

Wit en overige kleuren volgens de Strikolith kleurstemmingen waaier.

Toepassing:

De Strikolith Spachtelpleister Sublima binnen wordt binnen toegepast als hoogwaardige decoratieve pleisters met een egale en dichte structuur. Het eindresultaat betreft een rustig en regelmatig korrelig oppervlak.

Technische gegevens:

- S.G.: ca. 1,7 g/cm³.
- pH-waarde: ca. 8.
- Viscositeit: ca. 350 Pa.s.

Ondergrond:

Oude en loszittende pleister- en verflagen grondig verwijderen. Vetaanslag en andere verontreinigingen eerst verwijderen met Strikolith Strikoclean. Bij toepassing binnen: sterk zuigende en gipsgebonden ondergronden (bijvoorbeeld gipsblokken) eerst behandelen met één laag Strikolith Diepgrond. Poederende en zanderige ondergronden behandelen met twee lagen Strikolith Diepgrond, nat in nat aangebracht. Grote reparaties uitvoeren met Strikolith FP200 Hechtgips. Kleine reparaties en ruwe ondergronden repareren en overpleisteren met Spacks Handpleister (eventueel gemengd met Hechtgips FP200). Reparaties altijd volledig laten drogen.

Verwerking:

Strikolith Spachtelpleister Sublima binnen (zonder toevoeging van water) intensief mengen. Met behulp van een roestvaststalen spaan gelijkmatig op korreldikte aanbrengen. Aansluitend met een plastic structuurspaan de korrels goed en gelijkmatig verdelen. Na enige droging de Strikolith Spachtelpleister Sublima binnen enkel nog wat 'fatsoeneren'. Door de unieke eigenschappen/samenstelling van de Strikolith Spachtelpleister Sublima binnen is een wat langere droogtijd van toepassing. Door dezelfde unieke eigenschappen kan volstaan worden met 1 maal structuren, waarna het geheel enkel nog dient te worden 'gefattoeneerd' (licht nalopen/vlakken). Gereedschappen direct na gebruik reinigen met water.

Verbruik:

Korrelgrootte 0,8mm = ca. 2,0 kg per m².
Korrelgrootte 1,2mm = ca. 2,5 kg per m².

Verpakking:

15 kg in kunststof emmer.

Opslag:

Koel, vorstvrij en luchtdicht opgeslagen ca. 2 jaar houdbaar.

Strikolith Spachtelpleister SUBLIMA binnen

Veiligheid:

Het verdient aanbeveling tijdens de verwerking van sierpleisters de ogen en huid met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen afdoende te beschermen. Indien sierpleister in contact komt met de ogen deze direct spoelen met overvloedig schoon water (ca. 15 min.) Nadien arts raadplegen.

Bijzonderheden:

Strikolith Spachtelpleister Sublima binnen met verschillende chargenummers voor gebruik onderling goed mengen. Bouwdelen die niet met Strikolith Spachtelpleister Sublima binnen worden afgewerkt vooraf maskeren met papier en plakband. Deze direct na het aanbrengen van Strikolith Spachtelpleister Sublima binnen verwijderen. Het bijmengen van niet voorgeschreven toeslagstoffen is niet toegestaan. Niet verwerken beneden een ondergrond- en luchttemperatuur van +5° C of te verwachten vorst.