

Strikolith Gevelcoat SB

Productnaam:

Strikolith Gevelcoat SB

Samenstelling:

Matte dampdoorlatende muurverf voor buiten.

Eigenschappen:

Omgevings- en gebruikersvriendelijk. Bestand tegen zware regenbelasting. Zelfreinigend. Ongevoelig voor alg en schimmels. Speciale toevoeging van siliconen maakt Strikolith Gevelverf SB vuilafstotend, zelfreinigend en waterwerend.

Kleuren:

Wit, Kleurmix.

Toepassing:

Hoge kwaliteit, universeel toepasbare zijdematte gevelverf voor probleemondergronden.

Technische gegevens:

- Glans: Mat
- pH-waarde: +- 8
- Viscositeit: +-16.000 mPa.s
- Dichtheid: 1,5 - 1,6 kg / L
- Fijnheid: klasse S1 (EN 1062)
- Overschilderbaar na: +- 8 uur (20°C, 65%)
- Sd-waarde: <0.08 (kg/m2.H0.5), Klasse V1 (EN 1062)
- Waterdampdifussieweerstand (μ) 100±50, afhankelijk van de laagdikte
- Vol% vaste stof: 49%
- Vos-gehalte: lager dan ;75 gr / L, dit product voldoet aan EU-grenswaarde (cat. A/a) 2007
- Wateropname: < 0.1 (kg/m2.H0.5), Klasse W3 (EN 1062)
- Vlampunt: n.v.t.
- Verdunning: Water
- Reiniging: Gereedschap reinigen met warm water

Ondergrond:

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn. Loszittende verflagen verwijderen, oude verflagen goed reinigen. Gladde verflagen reinigen en mat schuren. Kalkresten, slikhuid en zoutuitslag dienen volledig verwijderd te worden. Barsten en scheuren vooraf herstellen herstellen met kunsthars of minerale mortel. Sterk zuigende ondergronden voorbehandelen met Strikolith Diepgrond.

Verwerking:

Dit product niet verwerken bij een temperatuur lager dan 5°C en/of een relatieve vochtigheid hoger dan 85%. Ventileren bevordert de droging.

Na droging van de voorbehandeling minimaal 1 laag Strikolith Gevelcoat SB aanbrengen. Met Kwast, roller en airless spuitapparaat. Vóór gebruik goed oproeren, na gebruik de verpakking goed sluiten. Kwast/roller: 0-3% water. Airless spray: 0-3% water. Druk: 120-150 bar. Opening: 0,018-0,021 inch. Stofdroog na 30 min. Overschilderbaar na 16 uur.

Verbruik:

Ca. 5 m² per ltr. Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.

Opslag:

Koel, vorstvrij en luchtdicht opgeslagen ca. 1 jaar houdbaar.

Strikolith Gevelcoat SB

Veiligheid:

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het Strikolith Productveiligheidsblad.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

Bijzonderheden:

Strikolith afbouwverven op kleur voor gebruik goed mengen om mogelijke kleurverschillen te voorkomen. Bouwdelen, specifiek metalen en glas, die niet behandeld worden, in voldoende mate beschermen. Niet verwerken en laten drogen beneden een ondergrond- en omgevingstemperatuur van + 5° C.