

Bofimex Silicaatverf mineraal

Productnaam:

Bofimex Silicaatverf mineraal

Samenstelling:

Hoogwaardige fabrieksmatig samengestelde afbouwverf op basis van een hoogwaardig dispersiebindmiddel en waterglas. In combinatie met geselecteerde hulpstoffen en pigmenten, waardoor op minerale ondergronden een uitstekende hechting met een zéér grote dampopenheid gerealiseerd wordt.

Eigenschappen:

Verkiezelt met minerale ondergronden, waardoor uitstekend hechting;
Spanningsarm;
In hoge mate waterdampopen en vochtdoorlatend;
Bestand tegen zure regen en is onderhoudsarm;
Fraai mat uiterlijk, met minerale karakteristieken.

Kleuren:

Wit en alle kleuren volgens de minerale kleurenwaaier.

Toepassing:

Specifiek voor afwerking van buitengevels met een minerale ondergrond zoals beton e.d. en het verfraaien van minerale mortels.

Technische gegevens:

Classificering volgens EN normering 1062

- Dichtheid wit: ca. 1,5 g/dm³
- PH-waarde: 11
- Viscositeit: ca. 27.000 mPa.s
- Glans: G3
- Dekkracht: 3
- Schrobvastheid: 3
- Fijnheid: S1
- Overschilderbaar na: ca. 72 uur
- Waterdampdoorlaatbaarheid: V1
- Wateropname coëfficiënt: W3
- CO2 doorlaatbaarheid: C0

Ondergrond:

Ondergronden behoren droog, vast en schoon te zijn. Oude loszittende pleister- en verflagen grondig verwijderen. Vetaanslag en andere verontreinigingen volledig verwijderen met Strikolith Strikoclean. Op sterk zuigende en zanderige ondergronden in de eerste laag Bofimex Silicaat Fond toevoegen (maximaal 1 deel Silicaat Fond op 4 delen Silicaatverf mineraal).

Verwerking:

Bofimex Silicaatverf mineraal, maximaal verdund met 2% leidingwater, in 2 lagen aanbrengen. Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Verbruik:

Ca. 4 m² per liter per laag en afhankelijk van type ondergrond.

Verpakking:

5 - 10 ltr.

Opslag:

Koel, vorstvrij en luchtdicht opgeslagen ca. 1 jaar houdbaar.

Bofimex Silicaatverf mineraal

Veiligheid:

Het verdient aanbeveling om alle relevante lichaamsdelen met behulp van adequate middelen te beschermen. Indien Bofimex Silicaatverf mineraal in contact komt met de ogen deze direct spoelen met overvloedig schoon water (ca. 15 min.) Nadien arts raadplegen. Voor meer informatie zie het Strikolith veiligheidsblad.

Bijzonderheden:

Strikolith afbouwverven op kleur voor gebruik goed mengen om mogelijke kleurverschillen te voorkomen. Bouwdelen, specifiek metalen en glas, die niet behandeld worden, in voldoende mate beschermen. Niet verwerken en laten drogen beneden een ondergrond- en omgevingstemperatuur van + 5 °C.