

# Strikotherm DK-plus hechtemulsie

**Productnaam:**

Strikotherm DK-plus hechtemulsie

**Samenstelling:**

Een hoogwaardig fabrieksmatig samengestelde pasteuze dispersie hechtpasta op basis van acrylaat-gemengde polymerisaten en geselecteerde toeslagstoffen.

**Eigenschappen:**

Strikotherm DK Plus heeft uitstekende hechtende eigenschappen voor het hechten van EPS-isolatieplaten op niet-minerale ondergronden zoals hechthout plaatmateriaal en cementgebonden spaanplaten. Uiteraard ook geschikt op alle minerale ondergronden. Na verharding zorgt deze hechtpasta voor een gezond leefklimaat door zijn optimale waterdampdoorlaatbaarheid.

**Kleuren:**

Grijs-beige.

**Toepassing:**

Deze mortel verlijmt isolatieplaten op droge, schone, vaste minerale ondergronden, en schone (watervaste) houtachtige ondergronden voor de Strikotherm gevelisolatiesystemen COMFORT.

**Technische gegevens:**

- Hechting naar ondergrond : minimaal 0,25 N/mm<sup>2</sup>
- S.G. : 1,4 kg/dm<sup>3</sup>
- Waterdampdoorlaatbaarheid : 50-200

**Voorbehandeling ondergrond:**

Watervaste houten ondergrond vooraf voorbehandelen met Strikotherm Hechtkontakt.

**Ondergrond:**

Op droge, schone en vaste minerale en houtachtige ondergronden.

**Verwerking:**

Kort mengen tot een homogene massa, eventueel voor een snellere droging maximaal 10% toevoegen van Portland cement. De pasta doormengen totdat er geen klonten meer in het mengsel bevinden (eventueel water toevoegen om tot een consistente massa te komen).

Verlijmen isolatieplaten:

De rugzijde van de isolatieplaten, met een kamspaan (vertand 6 x 6 mm), voorzien van een laag hechtmortel, zodat de lijmruggen een dikte hebben van 6 mm. Maximale lijmlaagdikte 5 mm. Altijd min. 60 % van het oppervlak met lijm bedekken. Niet met andere stoffen mengen.

**Verbruik:**

Ca. 2,5 kg per m<sup>2</sup> bij 4 mm laagdikte.

**Verpakking:**

20 kg in kunststof emmer.

**Opslag:**

Ca. 12 maanden mits koel, droog en vorstvrij opgeslagen

**Veiligheid:**

Het verdient aanbeveling tijdens de verwerking de ogen en huid met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen afdoende te beschermen. Indien Strikotherm DK Plus Hechtemulsie in contact komt met de ogen deze direct spoelen met overvloedig schoon water (ca. 15 min.). Nadien arts raadplegen. Voor meer informatie zie veiligheidsblad.

## Strikotherm DK-plus hechtemulsie

---

**Bijzonderheden:**

De niet te behandelen bouwdelen vooraf maskeren met papier en plakband. Strikotherm DK Plus Hechtemulsie tijdens en na applicatie beschermen tegen weersinvloeden. Niet verwerken beneden een ondergrond- en luchttemperatuur van + 5° C of te verwachten vorst. Het bijmengen van niet voorgeschreven toeslagstoffen is niet toegestaan.