

## Strikotherm MW 040 Stuclamel

**Productnaam:**

Strikotherm MW 040 Stuclamel

**Samenstelling:**

De Strikotherm Stuclamel isolatieplaten zijn minerale steenwol isolatieplaten, voorzien van een ingebrande gecacheerde laag aan beide zijden. Speciale buitengevelisolatie kwaliteit, vormvast en stabiel.

**Kleuren:**

Bruin.

**Toepassing:**

Als minerale isolatie in alle Strikotherm gevelisolatiesystemen vanaf het maaiveld. De isolatieplaten kunnen worden aangebracht op vrijwel alle vlakke, vaste en draagkrachtige ondergronden.

**Technische gegevens:**

- Materiaal : Minerale steenwol isolatie platen, harde persing type stuclamel
- Lambda-waarde : 0,040 (m<sup>2</sup>.K/W)
- Afmetingen : 200 x 1200 mm
- Dikte(n) : 40 t/m 200 mm
- Treksterkte : > 80 KPa
- Dampdiff.waarde / mu-waarde : 1,5
- Brandklasse : A1

**Ondergrond:**

Op droge, schone en vaste minerale ondergronden en onder maaiveld op waterdichte kelderwanden.

**Verwerking:**

Strikotherm MW 040 WDV Stuclamel wordt volvlaks gekleefd. De kleefmortel wordt tegen de gevel aangebracht, niet meer per lamel. Met deze werkwijze kan er veel sneller een betrouwbaar resultaat bereikt worden.

**Verbruik:**

Ca. 1,05 / m<sup>2</sup> (project afhankelijk).

**Verpakking:**

Pakken op pallets.

**Opslag:**

Ca. 2 jaar mits, droog en buiten zonlicht opgeslagen.

**Veiligheid:**

Zie veiligheidsbladen. Indien Stuclamel in contact komt met de ogen deze direct spoelen met overvloedig schoon water (ca. 15 min.) Nadien arts raadplegen.

**Bijzonderheden:**

Niet verwerken beneden een ondergrond- en luchttemperatuur van + 5° C of te verwachten vorst.